

Chit SINTO FIBRE VERDE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Chitul SINTO FIBRE VERDE este un produs bicomponent, format dintr-o pastă de culoare verde, ce are în componență un liant armat cu fibră de sticlă și o pastă de culoare rosie, care este întăritorul. Liantul este o rășină poliesterică nesaturată, iar întăritorul este o soluție 50% de peroxid de di-benzoil. Produsul este recomandat pentru cele mai importante reparații ale caroseriilor auto.

APLICAȚII

Utilizați SINTO FIBRE VERDE pentru umplerea cavităților și netezirea suprafețelor. Produsul are o mare ușurință de aplicare fiind un excelent material de umplutură. Se usucă rapid și se șlefuieste uscat ușor având o mare rezistență mecanică. Folosiți chiturile SINTO PLUS sau SINTO EXTRA pentru finisarea părților reparate.

Acest mastic este compatibil cu grundurile poliuretanică, poliesterice, cât și cu toate sistemele de finisare pentru caroserie.

TIPURI SUBSTRAT

Se poate aplica pe:

- tablă normală șlefuită, desprăfuită și degresată
- pe lemn, pe beton după șlefuire, desprăfuire și degresare

MOD DE UTILIZARE

1. Ustensile de aplicare: - se aplică cu: cala metalică, spatula metalică.

2. Dozare



100:1-3

	%
CHIT SINTO FIBRE VERDE (componenta A)	100
INTARITOR (componenta B)	1—3

3. Pregătire substrat:



Se va degresa

Chitul SINTO FIBRE VERDE se aplică numai pe suprafețe perfect curate, uscate, degresate, în spații ferite de intemperii, în care temperatura mediului este de minim 15°C și maxim 25°C. Agenți de degresare recomandați: acetat de etil sau acetonă.

4. Preparare amestec și aplicare:
Se amestecă componenta A cu componenta B cu o cala, în proporția din tabelul de la pct.ul 2 timp de un minut; amestecul obținut se aplică cu cala pe partea de reparat, prin apăsare ușoară, pentru asigurarea unei bune aderențe.

5. Timpul de lucru:



5-6 min. pentru un amestec cu 2% întăritor.

6. Uscare:



30 min. La 20 °C

Se face în aer liber timp de 30 min. pentru un amestec cu 2% întăritor. Suprafața este gata pentru șlefuit în 20-30 min., în funcție de grosimea stratului aplicat și de gradul de umiditate atmosferică.

7. Șlefuire:



P80

După uscare, se șlefuieste cu hârtie P 80 umedă.

CARACTERISTICI TEHNICE



Liant: răsină poliestică nesaturată

Întăritor: peroxid de di-benzoil

Culoare: verde

Densitate: 1.65 g/cm³ ± 0.03

Vâscozitate: mastic tixotrop

Punct de aprindere: 31° C (al stirenului)

Conținut de COV < 250 g/l (HG 735/2006)

DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de umiditate (temp. 5-30°C).

Chitul SINTO FIBRE VERDE se prezintă în ambalaje de 0.85 kg, 1.65 kg, 8.5 kg. Întăritorul se prezintă în tuburi de plastic de 10 g, 30 g, 50 g. Recipientele sunt marcate cu: denumire, lot, data fabricației, termen de valabilitate, greutate netă, instrucțiuni de folosire.

NTS și PSI: Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare se vor efectua respectând normele de tehnica securității muncii și paza pentru stingerea incendiilor corespunzătoare produșilor inflamabili și toxici.

TERMEN DE VALABILITATE



12 luni la 20°C

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației, respectând condițiile recomandate de ambalare și depozitare.

Dacă se depășește termenul de valabilitate, produsul trebuie verificat. În cazul în care caracteristicile tehnice corespund, produsul poate fi utilizat.