

## Chit PROALU SINTO MASTER

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Chitul PROALU SINTO MASTER este un mastic poliesteric format din doi componenți, încărcat cu aluminiu, conceput pentru înlocuirea cositorului în operațiile de reparare a caroseriilor. PROALU SINTO MASTER este de culoarea aluminiului. Datorită încărcării cu aluminiu, acest mastic prezintă porozitate redusă.

### APLICAȚII

Chitul PROALU SINTO MASTER este un excelent material de umplură, cu o mare facilitare de aplicare și uscare rapidă. Șlefuire uscată foarte bună. Aderență foarte bună.

### TIPURI SUBSTRAT

PROALU SINTO MASTER se poate aplica direct pe:

- tablă normală șlefuită, desprăfuită și degresată
- aluminiu șlefuit, desprăfuit și degresat
- lemn, beton stratificat după șlefuire, desprăfuire și degresare

### MOD DE UTILIZARE

1. Ustensile de aplicare:

- se aplică cu: cală metalică, spatulă metalică.

2. Dozare



100:2-3

	%
CHIT PROALU SINTO MASTER (componenta A)	100
INTARITOR (componenta B)	2—3

3. Pregătire substrat:



Se va degresa

Chitul PROALU SINTO MASTER se aplică numai pe suprafețe perfect curate, uscate, degresate, în spații ferite de intemperii, în care temperatura mediului este de minim 15°C și maxim 25°C.  
Agenți de degresare recomandați: acetat de etil sau acetonă.

4. Preparare amestec și aplicare:  
Se amestecă componenta A cu componenta B cu o cală, în proporția din tabelul de la pct. ul 2; amestecul obținut se aplică cu o cală metalică, prin apăsare ușoară.

5. Timpul de lucru:



5- 8 min. pentru un amestec cu 2% întăritor.

6. Uscare:



30 min. La 20 °C

Se face în aer liber timp de 30 min. pentru un amestec cu 2% întăritor. Suprafața este gata pentru șlefuit în 20 – 30 min., în funcție de grosimea stratului aplicat și de gradul de umiditate atmosferică.

7. Șlefuire:



P100-P220

După uscare, se șlefuește uscat cu hârtie abrazivă P 100. În final, se finisează cu hârtie abrazivă P 220.

## CARACTERISTICI TEHNICE



Liant: răsină poliesterică nesaturată

Întăritor: peroxid de di-benzoil

Culoare: argintie

Densitate: 1.82 g/cm<sup>3</sup> ± 0.03

Vâscozitate: 40 - 45 Pas la viscozimetru Bohlin Visco 88 con-plan, v=20 rot/min

Punct de aprindere: 31° C (al stirenului)

Conținut de COV < 250 g/l ( HG 735/2006 )

## DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de umiditate (temp. 5-30°C).

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Chitul PROLAU SINTO MASTER se prezintă în ambalaje de 0.22 kg, 0.90 kg, 1.8 kg. Întăritorul se prezintă în tuburi de plastic de 10 g, 30 g, 50 g. Recipientele sunt marcate cu: denumire, lot, data fabricației, termen de valabilitate, greutate netă, instrucțiuni de folosire.

NTS și PSI: Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare se vor efectua respectând normele de tehnica securității muncii și paza pentru stingerea incendiilor corespunzătoare produșilor inflamabili și toxici.

## **TERMEN DE VALABILITATE**

---



12 luni la 20°C

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației, respectând condițiile recomandate de ambalare și depozitare.

Dacă se depășește termenul de valabilitate, produsul trebuie verificat. În cazul în care caracteristicile tehnice corespund, produsul poate fi utilizat.