

## FIȘĂ TEHNICĂ MASTIC PENTRU LIPIRE PARBRIZE SINTO PLUS

### DESCRIERE:

Produsul este un mastic poliuretanic mono-component, pentru etanșare. Se usuca in contact cu umezeala din aer, transformandu-se intr-un elastomer cu excelente proprietati mecanice

### DOMENIU DE UTILIZARE:

Produsul este special conceput pentru înlocuirea foarte rapida a parbrizelor. Utilizarea produsului permite finalizarea lucrării si utilizarea autoturismului, chiar si daca acesta este dotat cu 2 airbag-uri, la 3 ore dupa ce s-a inceput lucrarea de schimbare a parbrizului (acest interval de timp este valabil in cazul in care temperatura mediului ambiant este de cel puțin 23°C si umiditatea relativa este 50%. La temperaturi mai scazute si umiditate mai mare intervalul de timp va fi mai mare).

### COMPOZITIE CHIMICA:

Prepolimer poliuretanic.

### CARACTERITICI FIZICO-MECANICE:

Consistenta:		Pastă tixotropica neagra	
Culoarea	Vizual	Neagra	
Viscozitate (23° C)		Cupa diam.5mm, 4 bar	Trece
Densitatea		Aprox. 1, 27	
Extras la sec		Aprox. 99%	
Punct de inflamare		Peste 70°C	

### PROPRIETĂȚI:

Intarire dupa 24 ore	La ± 23° C, 50% umiditate	4 mm
Rezistenta la rupere		7 Mpa

Alungire la rupere	300 %
Duritate SHORE	57
Perioada de timp intre aplicare si asamblare	15 minute

### **MOD DE UTILIZARE**

**Pregatirea parbrizului nou:** suprafata acestuia trebuie sa fie curatata si uscata. Utilizand o carpa din bumbac curata, inmuata in solutie de degresare, frecati suprafata din sticla care va veni in contact cu caroseria, astfel incat sa obtineti un strat continuu foarte subtire. Apoi curatati suprafata cu o carpa curata si uscata si lasati sa se usuce cel putin 3 min.

Dupa uscare, aplicati cu ajutorul unui tampon, primer (inainte de utilizare agitati bine recipientul cu primer) – pe suprafata degresata, printr-o miscare de intindere continua. Lasati sa se usuce 5- 60 min. si apoi aplicati masticul poliuretanic in termen de 3 ore.

**Pregatirea caroseriei:** Masticul poate fi aplicat direct peste cel vechi, original, proaspat taiat. In cazul unor suprafete deteriorate, in timpul lucrului utilizati un primer.

ATENTIE: Primerul nu se aplica pe masticul vechi.

### **APLICARE MASTIC**

Aplicati un cordon de material de etansare pe marginea geamului. După aplicare, parbrizul trebuie să fie fixat în următoarele 15 de minute. În caz de reparații auto masina nu trebuie sa fie miscata timp de 1,5 ore pentru o mașină fără airbag-uri sau 3 ore pentru o mașină cu două airbag-uri.

Temperatura ambiantă trebuie sa fie de cel puțin 23 ° C și umiditate relativă de 50%. (La temperatură mai mică sau umiditate relativă, timpul de așteptare trebuie să fie mai lung).

### **DEPOZITARE:**

Se depoziteaza in ambalajul original, nedesfacut, in spatii uscate, la temp. intre +5°C si +30°C.

### **TERMEN DE GARANTIE:**

1 an în ambalajul original ermetic închis.

### **AMBALAREA:**

Cartuse de 310 ml