

VOPSEA RM 2K

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea acrilică bicomponentă, cu raportul de amestecare 2:1. Are o acoperire excelentă, un satinaj excelent și durabilitate foarte bună. A se consulta și conținutul materialelor stratului de bază pentru formula corectă de aplicare.

SUBSTRAT

În combinație cu grundul potrivit- Filler SINTO MASTER 4:1/Filler SINTO PLUS 5:1- pe: oțel, plastic, poliester sau lac vechi neexpandat.

BAZA

Rășini hidroxiacrilice speciale.

RAPORT DE AMESTECARE



100 părți vopsea RM 2K / 50 părți întăritor pt. vopsea RM 2K / 10 - 30 părți diluant 2K

REGLAJE PISTOL



Pistol gravitațional:	ø 1,4÷1,6 mm
Pistol cu alimentare prin aspirare:	ø 1,6÷1,8 mm
Presiune:	3,5÷4,5 bar
Durata de utilizare după amestecare la 20°C:	min. 4 ore

TIMP DE USCARE



Timpe de uscare la 20°C, umiditate rel. 65%:	fără praf- 40 min.
	uscare în profunzime- 6 ore

Timp de uscare la 60°C, umiditate rel. 65%: 45 min., se poate acoperi cu vopsea după 1 oră

CARACTERISTICI TEHNICE



Densitate: 0,99 - 1,31 kg/dm³ în funcție de culoare

Randament teoretic: aprox. 7÷9 m²/kg

Satinaj: Luciu intens, luciul poate fi adaptat cu pasta pentru mătuire

COV: 2004/42/CE/IIIB(e)(840) < 840 g/l

DEPOZITARE I AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de foc și de razele soarelui. Pigmenții se prezintă în ambalaje de 1 L; 3,5 L sau 20 L.

TERMEN DE VALABILITATE



24 luni la 18° - 20°C

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricației, dacă este ținut închis la loc uscat și rece (18° - 20°C).