

VOPSEA RM 1K alchidica

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopseaua RM 1K alchidica este un produs special de acoperire, monocomponent , lucios si cu uscare rapida. Are o putere de acoperire excelentă și rezistența buna la solicitari mecanice.

SUBSTRAT

Recomandat pentru vopsirea utilajelor, vehiculelor industriale, confectiilor metalice, etc , acolo unde se dorește calitate la pret redus.
Substratul trebuie curatat si degresat in prealabil

BAZA

Rășini acrilice speciale, cu eficiență superioară și uscare rapidă

RAPORT DE AMESTECARE



100 părți: Vopsea RM 1K / 10 - 20 părți: Diluant universal

REGLAJE PISTOL



Pistol gravitațional:
Presiune:

ø 1.0 – 1.5 mm
3 ÷ 4 bar

APLICARE



- strat de 50 μm: aprox. 10 – 10.5 m²/l .

- grosime strat 40 – 50 μm

Amestecati bine inainte de utilizare. Temperatura produsului trebuie sa fie superioara celei de 15°C; in caz contrar ar putea fi necesara adaugarea de diluant pentru a se obtine viscozitatea de aplicare dorita si cu posibile defecte de aplicare.

TIMP DE USCARE



60 min.

Uscare in profunzime : 18 – 24 ore

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate: 1.23 – 1.27 g/cm³ în funcție de culoare

Vâscozitate pulverizare: 140 – 200 s DIN Cup 4mm

Randament teoretic: aprox. 10 – 10.5 m²/l

COV: 2004/42/CE/IIB(e)(840) < 840 g/l

DEPOZITARE ȘI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de foc și de razele soarelui. Pigmenții se prezintă în ambalaje de 1 L.

TERMEN DE VALABILITATE



12 luni la 18° - 20°C

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației, dacă este ținut închis la loc uscat și rece (18° - 20°C).