

Chit SINTO ULTRA LIGHT

DESCRIEREA PRODUSULUI

Chitul SINTO ULTRA LIGHT este un produs bicomponent, de culoare alba, cu o densitate redusa,. Produsul este creat pentru toate tipurile de lucrări de reparație a caroseriilor; formula sa permite aplicarea și pe suprafețe electro-zincate.

APLICAȚII

Utilizați SINTO ULTRA LIGHT pentru finisarea reparațiilor. Acest mastic este compatibil cu grundurile poliuretanic, poliesterice, cat si cu toate sistemele de finisare pentru caroserie. Se aplica usor si este un excelent material de finisare, cu o mare facilitate de aplicare și uscare rapidă. Se slefuieste foarte usor si nu lasa pori.

TIPURI SUBSTRAT

SINTO ULTRA LIGHT se poate aplica direct pe:

- tabla normala șlefuita, desprăfuita si degresata
- tabla electro-zincata șlefuita, desprăfuita si degresata
- fonta sablata si degresata
- eventual pe lemn, beton stratificat după șlefuire, desprăfuire si degresare
- pentru barele de protecție, spoliere, care au fost realizate prin pre-impregnare si mulaj la căldura, este neapărata nevoie de un degresant special

MOD DE UTILIZARE

1. Ustensile de aplicare: - se aplică cu: cala metalică, cala de cauciuc.

2. Dozare



100:1-3

	%
CHIT ULTRA LIGHT (componenta A)	100
INTARITOR (componenta B)	1—3

3. Pregătire substrat:

Se va degresa

Chitul SINTO ULTRA LIGHT se aplică numai pe suprafețe perfect curate, uscate, degresate, în spații ferite de intemperii, în care temperatura mediului este de minim 15°C și maxim 25°C.

Agenți de degresare recomandați: acetat de etil sau acetona.

4. Preparare amestec și aplicare:

Se amestecă componenta A cu componenta B cu o cala, în proporția din tabelul de la pct. ul 2; amestecul obținut se aplică cu șpaclul, prin apăsare ușoară, pentru asigurarea unei bune aderențe. Nu se recomandă aplicarea unui strat gros deodată, ci pe rând, aplicarea mai multor straturi subțiri.

5. Timpul de lucru:

6 min. pentru un amestec cu 2% întăritor.

6. Uscare:

30 min. La 20 °C

Se face în aer liber timp de 30 min. pentru un amestec cu 2% întăritor. Suprafața este gata pentru șlefuit în 20 – 30 min., în funcție de grosimea stratului aplicat și de gradul de umiditate atmosferică.

7. Șlefuire:

P80-P240

După uscare, se șlefuieste uscat cu hârtie P 80 sau cu hârtie abrazivă P 100. În final, se finisează umed cu hârtie abrazivă P 240.

CARACTERISTICI TEHNICE

Liant: răsină poliesterică nesaturată

Întăritor: peroxid de di-benzoil

Culoare: albă

Densitate: 1.28 g/cm³ ± 0.03

Vâscozitate: 40 - 45 Pas la viscozimetru Bohlin Visco 88 con-plan, v=20 rot/min

Punct de aprindere: 31^o C (al stirenului)

Conținut de COV < 250 g/l (HG 735/2006)

DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de umiditate (temp. 5-30°C).

Chitul SINTO ULTRA LIGHT se prezintă în ambalaj de 170 ML, 1000 ML. Întăritorul se prezintă în tub de plastic de 10 g, 50 g.

Recipientele sunt marcate cu: denumire, lot, data fabricației, termen de valabilitate, greutate netă, instrucțiuni de folosire.

NTS și PSI: Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare se vor efectua respectând normele de tehnica securității muncii și paza pentru stingerea incendiilor corespunzătoare produșilor inflamabili și toxici.

TERMEN DE VALABILITATE



12 luni la 20°C

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației, respectând condițiile recomandate de ambalare și depozitare.

Dacă se depășește termenul de valabilitate, produsul trebuie verificat. În cazul în care caracteristicile tehnice corespund, produsul poate fi utilizat.