

Sinto Vopsea Ready Mix 2K

FIȘA TEHNICĂ

Pag 1 / 2

Descrierea produsului

Sinto Vopsea Ready Mix 2K este o vopsea bicomponenta pe bază de solvent, cu protecție UV perfectă. Asigură o acoperire mare, un luciu ridicat și o suprafață durabilă permanent. Aplicare ușoară și sigură. Pentru lucrări de vopsire complete sau parțiale ale autoturismelor și vehiculelor comerciale. Rezistență înaltă la toate tipurile de intemperii, precum și la stres mecanic și agenți chimici. Proprietăți excelente de uscare.

Putere de acoperire: 6-8 m²/l

Condiții de procesare

Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.




Culoare

Ready Mix



Întăritor

Întăritor vopsea SSC pentru Vopsea Ready Mix Antizgarieturi



Raport de amestecare

2:1



Diluție

5-10%

Se diluează cu "Diluant pentru produse acrilice"



Vâscozitate la pulverizare: 4 mm DIN

Pistol de pulverizare gravitațional: 18-20 s




Metoda de aplicare

Metoda de aplicare	Presiune	Duza	Nr. straturi
Pistol de pulverizare	2.0 - 2.5 bar	1.2 - 1.3 mm	2
HVLP	2.0 - 2.2 bar	1.2 - 1.3 mm	
	0.7 presiune internă la duza		

Sinto Vopsea Ready Mix 2K

FIȘA TEHNICĂ

Pag 2 / 2



Timp de evaporare

Între straturi

5-10 minute

Înainte de aplicarea lacului

10 - 15 minute

Grosimea stratului uscat

50 - 60 μm



Timp de uscare

Temperature de aplicare 20 °C

La praf: 25-30 minute

La atingere: 10-12 ore

Gata de asamblare: 24 ore

Temperature de aplicare 60 °C

La atingere: 30 minute

Gata de asamblare: 1 oră



Pot life la 20 °C

1 - 6 ore