

Sinto Vopsea Ready Mix 1K

FIȘA TEHNICĂ

Pag 1 / 2

Descrierea produsului

Vopsea pe bază de solvent, pentru acoperirea totală sau parțială a autovehiculelor, motocicletelor și vehiculelor comerciale. Aplicarea unui lac transparent Sinto 2K deasupra conferă un strat final lucios și rezistent la intemperii. Toate culorile sunt lipsite de pigmenți pe bază de plumb și cromat.

Putere de acoperire: 7 - 9 m²/l

Condiții de procesare

Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.




Culoare

Ready Mix



Întăritor

--



Raport de amestecare

--



Diluție

50%

Se diluează cu "Diluant pentru vopsea bază"



Vâscozitate la pulverizare: 4 mm DIN

Pistol de pulverizare gravitațional: 16–18 s



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol de pulverizare

HVLP

Presiune

2.0 - 2.5 bar

2.0 - 2.2 bar

Duza


1.2 - 1.3 mm

1.2 - 1.3 mm

Nr. straturi

2-3

0.7 presiune internă la duza



Timp de evaporare

Între straturi

2 - 5 minute

Înainte de aplicarea lacului

10 - 15 minute

Grosimea stratului uscat

15 - 20 μ m



Timp de uscare

Temperature de aplicare 20 °C

Revopsibil după 10 - 15 minute

Sfaturi de procesare

Agitați foarte bine Sinto Vopsea Ready Mix 1K înainte de utilizare. Verificați culoarea înainte de aplicare. Nu se aplică pe vopsele termoplastice vechi!

Aplicați 2-3 straturi de Sinto Vopsea Ready Mix 1K uniform, după cum urmează:

Aplicați fiecare strat semi-umed și fluid. Respectați timpii de evaporare între straturi și lăsați să se usuce într-un finisaj mat.

Nu aplicați prea umed. Aveți grijă să nu aplicați prea multă ceață de pulverizare, deoarece aceasta poate duce la apariția de urme și, posibil, la deviații de culoare!