

## VOPSEA RM 1K

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopseaua RM 1K este un strat special de acoperire, monocomponent, recomandat pentru obținerea unui efect metalizat perfect sau a unui efect sidefat și a culorilor compacte și uniforme. Are o putere de acoperire excelentă, un satinaj semi-mat și durabilitate excelentă.

### SUBSTRAT

A se consulta și conținutul materialelor stratului de bază pentru formula corectă de aplicare.

### BAZA

Rășini acrilice speciale, cu eficiență superioară și uscare rapidă.

### RAPORT DE AMESTECARE



100 părți: Vopsea Ready Mix 1K / 50 părți: Diluant pentru vopsea baza sau diluant universal.

### REGLAJE PISTOL



Pistol gravitațional:

ø 1,2÷1,4 mm

Presiune:

3,5÷4,5 bar

### APLICARE



- strat de 30÷40 μm: aprox. 7÷9 m<sup>2</sup>/l .

**TIMP DE USCARE**

15 min.

**CARACTERISTICI TEHNICE**Densitate: 0,94÷1,10 g/cm<sup>3</sup> în funcție de culoare

Vâscozitate pulverizare: 55÷60s DIN Cup 4mm

Randament teoretic: aprox. 7÷9 m<sup>2</sup>/l

COV: 2004/42/CE/IIIB(e)(840) &lt; 840 g/l

**DEPOZITARE ȘI AMBALARE**

Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de foc și de razele soarelui. Pigmenții se prezintă în ambalaje de 1 L.

**TERMEN DE VALABILITATE**

24 luni la 18° - 20°C

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricației, dacă este ținut închis la loc uscat și rece (18° - 20°C).