

FILLER SINTO MASTER 4:1**DESCRIERE PRODUS**

FILLERUL SINTO MASTER 2K 4:1 este un FILER HS.
Are capacitate foarte buna de incarcare si se usuca foarte repede.
Este foarte ușor de șlefuit si este un excelent substrat pentru lucrările normale de vopsire la autoturisme, utilizabil pe aproape toate categoriile de materiale.
Are putere de umplere extrem de mare, se usucă foarte rapid si are utilizare universala - inclusiv ca filler ud pe ud.

DOMENIU DE UTILIZARE

Repararea caroseriilor auto si a suprafetelor din plastic

PREGATIRE SUPRAFETE

- curatati suprafetele cu degresant antsiliconic
- șlefuiti straturile vechi

RAPORT DE MIXARE

	Raport de volum
FILLER MASTER	100
INTARITOR	25
DILUANT acrilic	15-20 sau 50-60 pentru ud pe ud"

Pt bare plastic	Raport de volum
FILLER MASTER	100
INTARITOR	25
DILUANT acrilic	50-60


VASCOZITATE

26-34s DIN cupa 4 mm
Ud pe ud si bare plastic 16- 18 s DIN cupa 4 mm

VOC AMESTEC

2004/ 42/ WE/ IIB(c)(540)<540 g/L

Cod SINTO 16671

TIMP USCARE*1-2 h Uscare la 23°C, umiditate relativa 65%**20-30 min Uscare la 60°C, , umiditate relativa 65%**5-8 min Uscare cu lampa cu infrarosu
Distanta 60-70 cm***POT Life***55-70 min 23°C
45 min 23°C la ud pe ud***REGLARE PISTOL***Doua straturi in mod normal
1-2 straturi pentru "ud pe ud" si pentru bare plastice
Duza: 1.5-1,8 mm**Presiune: 2-2.5 bar, iar pentru HVLP 1.5-2 bar**Pentru UD PE UD si bare plastic**Duza: 1.3-1,4 mm**Presiune: 2-2.5 bar, iar pentru HVLP 1.5-2 bar***RANDAMENT***Timp de evaporare intre straturi 5-10 minute
Acoperire aprox.6 m²/l***CARACTERISTICI TEHNICE***Culoare : gri***TERMEN DE VALABILITATE***24 luni in ambalajul nedesfacut, 12 luni pentru cele mai bune rezultate*

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Ed. 1, Rev.2

18.02.2022