

Mipa ADITIV MĂTUIRE Multi-Mat

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2

Descrierea produsului

Aditiv universal de măture pentru reducerea nivelului de luciu al vopselelor de finisare 1K (achidică și sintetică) și 2K poliuretanică, sintetice, nitrocelulozice, vopsele pentru PVC). Nerecomandat pentru lacuri transparente. Lichid și ușor de amestecat. Efectul de măture depinde de culoare, prin urmare evaluarea se poate face doar după uscare.

Tabelul de mai jos prezintă proporțiile de amestec (Atenție: adăugarea agentului Multi-Mat la vopselele 2K afectează și raportul de amestec cu întăritorul 2K):

Vopsele alchidice și sintetice

Mipa Multi-Mat 10:1 (în greutate) = semilucios

Mipa Multi-Mat 7:1 (în greutate) = satinat lucios

Mipa Multi-Mat 5:1 (în greutate) = satinat mat

Mipa Multi-Mat 3:1 (în greutate) = mat

Vopsele 2K

Mipa Multi-Mat 4:1 (în greutate) + Întăritor 2K 3:1 (în volum) = semilucios

Mipa Multi-Mat 2:1 (în greutate) + Întăritor 2K 4:1 (în volum) = satinat lucios


Mipa Multi-Mat 1:1 (în greutate) + Întăritor 2K 4:1 (în volum) = satinat mat

Mipa Multi-Mat 1:1 (în greutate) + Întăritor 2K 5:1 (în volum) = mat

Putere de acoperire: -



Culoare
incolor



Raport de amestecare

Întăritor

În greutate (lac : întăritor)

în volum (lac : întăritor)



Întăritor

integrală

Vopsire parțială



Pot life 20°C

-




Diluant

- %

Mipa ADITIV MĂTUIRE Multi-Mat

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Vâscozitate

Vâscozitatea de aplicare este obținută după adăugarea întăritorului.

Pistol de pulverizare

Cu aer/Fără aer



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Întăritor


Presiune (bar)

Duză (mm)

Nr straturi

Diluant

-



Timp de evaporare

Intre straturi

Inainte de a baga la cabina

Grosimea stratului uscat



Timp de uscare

Temperatura de aplicare

uscare la praf

Uscare la atingere

Gata de asamblare

Slefuire

Revopsire

Nota

Depozitare: cel puțin 3 ani in recipientele originale bine închise

Reglementări COV: -

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instructiuni de folosire: Timpul de uscare este foarte puțin influențat de Mipa Multi-Mat. Verificați culorile înainte de aplicare. Se recomandă aplicarea unui prim strat de culoare de bază **fără adăugarea de Multi-Mat**, iar **adăugarea Multi-Mat-ului în culoarea de bază doar pentru ultimul strat**. Astfel, se îmbunătățește puterea de acoperire și nu se afectează acuratețea culorii. În plus, această metodă de aplicare asigură un luciu uniform și fără pete.