

Lac acrilic CARBON UHS

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2


Descrierea produsului

Lac acrilic bicomponent cu grad mare de încărcare și protecție UV, care asigură luciu ridicat și protecție suprafeșelor vopsite cu vopsea pe bază de solvent sau apă. Potrivit atât pentru reparații mici (spot repair), cât și pentru vopsiri complete. Prezintă o rezistență ridicată la factori climatici și de mediu, precum și la agenți chimici. Este rezistent la îngălbenire și menține luciul în timp. În plus, Sinto Carbon Ultra UHS se remarcă prin ușurința cu care se șlefuește.

Putere de acoperire: 6-8 m²/l



Culoare
incolor



Raport de amestecare

Întăritor

Întăritor pentru lac Carbon

În greutate (lac : întăritor)

100+50

În volum (lac : întăritor)

2:1



Întăritor

integrală

Intăritor lent

Vopsire parțială

Intăritor normal/rapid



Pot life 20°C

1h cu întăritor rapid


4h cu întăritor normal

6h cu întăritor lent



Diluant

0-10%



Vâscozitate

18-20 s

4 mm DIN

Cu aer/Fără aer

-



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol de pulverizare

HVLP

Presiune HVLP/

duză internă

Întăritor

Presiune (bar)

2.0 - 2.5 bar

2.0 - 2.2 bar

0.7

Duză (mm)

1.2-1.3 mm

1.2-1.3 mm

Nr straturi

1-2

1-2

1-2

Diluant

0-10%


0-10%

0-10%

Lac acrilic CARBON UHS

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Timp de evaporare

Intre straturi
5-10 min

Inainte de a baga la cabina
10-15 min

Grosimea stratului uscat

40-60 μ



Timp de uscare

Temperatura
de aplicare

20°C

60°C

Uscare IR

Unde scurte

Unde medii

uscare la praf

20-30 min

Uscare la
atingere

6-7 ore

30 min

8 minute

10-15 minute

Gata de
asamblare

24 ore

2 ore

Slefuire

Revopsire

Nota

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

VOC Regulation:

VOC în ambalaj:

fără solvenți exceptați: 502 g/l

cu solvenți exceptați: 502 g/l

VOC în aplicare: < 496 g/l

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instructiuni de folosire: