



FISA TEHNICA

PROFIX

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Ed. 1, Rev.0

09.01.2014

LAC ACRILIC HS SPEED 2:1 CP 2015

INFORMATII GENERALE

Lac bicomponent HS , avand un timp foarte scurt de intarire (uscare).

CP 2015 HS 2:1 X- SPEED are un continut ridicat de substanta solida (High Solid) . Datorita acestui fapt stratul de lac este foarte lucios, plin si nu se preleinge de pe suprafetele verticale.

Este recomandat pentru vopsirea atat a portiunilor mici , cat si a suprafetelor mari ale automobilelor, echipamentelor si utilajelor.

Stratul de lac este rezistent la conditiile atmosferice si la zgarrieturi.

Datorita timpului de uscare foarte mic, lacul este recomandat pentru "smart repairs".

Lacul se poate aplica pe orice substrat chiar si pe cel pe baza de apa.

INFORMATII TEHNICE

Raport de amestec 100 parti CP 2015
 50 parti intaritor CP 3015 HS

Vascozitatea de aplicare : 18 s DIN Cup 4 mm.

Tehnica aplicare :

- Se aplica 1 strat si jumatare.

Timp de uscare intre straturi: 5 min

Timp de uscare la 20° C, umiditate relativa 65%:

- pana la asamblare : < 1 ora

Timp de uscare la 40° C, umiditate relativa 65%:

- pana la asamblare : 40 minute

Timp de uscare la 60° C, umiditate relativa 65%:

- pana la asamblare: 5 min

Date tehnice aplicare : duza : 1,2-1,4 mm (pistol HVLP)

TERMEN DE VALABILITATE

Termen de valabilitate: 2 ani în ambalajul nedeschis

Ambalare : 1 L