

FILLER PROFIX SWIFT HS 4:1

DESCRIERE PRODUS

FILLERUL PROFIX SWIFT HS 4:1 este un FILLER HS. Are capacitate foarte buna de incarcare si se usuca foarte repede, sub o ora la temperatura camerei. Este foarte ușor de șlefuit si este un excelent substrat pentru lucrările normale de vopsire la autoturisme, utilizabil pe suprafete vechi vopsite, pe primer epoxy sau pe primer reactiv, pe otel, pe aluminiu, pe fibra de sticla si pe suprafete galvanizate. Datorita timpului de uscare foarte scurt este recomandat si pentru reparatiile minore. Asigura o baza perfecta pentru toate tipurile de vopsea inclusiv cea pe baza de apa.

Contine componente anticorozive, producatorul oferind garantie de 10 ani pentru stratul de protectie si poate fi utilizat inclusiv cu tehnica ud pe ud.

DOMENIU DE UTILIZARE

Repararea caroseriilor auto.

PREGATIRE SUPRAFETE

- curatati suprafetele cu degresant antisiliconic
- șlefuiti straturile vechi

RAPORT DE MIXARE



100+25+10/ sau
20-30 pentru ud pe ud"

	Raport de volum
FILLER SWIFT	100
INTARITOR CP216	25
DILUANT CP 040	10 sau 20- 30 pentru "ud pe ud"

Pentru temperaturi
peste 25 grade
Celsius se
recomanda diluantul
CP 070 10%

VASCOZITATE

15 sec DIN Cup 4 mm cu continut de diluant 10%

VOC AMESTEC

2004/ 42/ WE/ IIB(c)(540)<540 g/L

TIMP USCARE



Uscare la 20°C, umiditate relativa 65%

Uscare cu lampa cu infrarosu 5 min

Liber de praf dupa 5 min.

Uscare pt slefuire: 1 ora

POT Life

2 – 3 ore

REGLARE PISTOL



Doua straturi in mod normal

Un strat plin pentru "ud pe ud"

Duza: 1.2÷ 1,9 mm normal si 1.3÷ 1,4 mm "ud pe ud"

Presiune: 4 bar, iar pentru HVLP 2 bar

RANDAMENT



Timp de evaporare intre straturi < 5 minute

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare : gri

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni in ambalaj nedesfacut



FIȘĂ TEHNICĂ

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Ed. 1, Rev.1

07.12.2017
