

Descrierea produsului

Mipa 2K-Klarlack CS 21 este un lac acrilic transparent bicomponent, rezistent la zgârieturi, bazat pe tehnologia Reflow, care se aplică fără adaos de diluant.

Datorită rezistenței la micro-zgârieturi (provocate, de exemplu, de spălătoriile auto) și la substanțe chimice, Mipa 2K-Klarlack CS 21 este deosebit de potrivit pentru vopsiri parțiale sau complete de înaltă calitate pe autoturisme, motociclete și vehicule comerciale.

Mipa 2K-Klarlack CS 21 este ușor de aplicat și perfect adecvat pentru a acoperi vopselele de bază pe bază de apă. Conform cu cerințele VOC.


Putere de acoperire: 6,0 - 8,0 m²/l

Instrucțiuni



Culoare

incolor



Raport de amestecare

Întăritor

Mipa Întăritor 2K CS 21

În greutate (lac : întăritor)

--

În volum (lac : întăritor)

2 : 1



Întăritor

integrală

Mipa Întăritor normal 2K CS 21

Vopsire parțială

Mipa Întăritor rapid 2K CS 21



Pot life

1 h cu Mipa Întăritor rapid 2K pt lac CS 21 la 20 °C

4 h cu Mipa Întăritor normal 2K pt lac CS 21 la 20 °C




Diluant

--

Vâscozitate

Gata de aplicare după adăugarea întăritorului



Pistol de pulverizare

16-18 s 4 mm DIN

Cu aer/Fără aer

--



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Întăritor

presiune (bar)

duza (mm)

Nr. straturi

Diluant

Pistol de pulverizare (presiune ridicată) --

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1 - 2

HVLP (presiune mică)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1 - 2

--

HVLP / duză internă


--

0,7

--

--

--



Timp de evaporare

5 - 10 min între straturi

10 - 15 min înainte de a băga la cabină

Grosimea stratului uscat

40 - 50 μ m



Timp de uscare

Temperatura de aplicare	Uscare la praf	Uscare la atingere	Gata de asamblare	Șlefuire	Revopsire
20 °C	25 - 30 min	6 - 8 h	24 h	--	--
60 °C	--	30 min	1 h	--	--
Uscare IR unde scurte	--	8 min	--	--	--
Uscare IR unde medii	--	10 - 15 min	--	--	--

Notă

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

Reglementările privind COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/e): 840 g/l
Acest produs conține max. 530 g/l de COV.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instructiuni de folosire: