

Descriere

Mipa LAC Express CX 2 este un lac acrilic de înaltă calitate, destinat revopsirii auto rapide și economice (tehnologie express), în special pentru uscarea în cabina de vopsit. După un timp de uscare de **15 minute la 60 °C** sau, alternativ, **25 de minute la 40 °C**, urmat de timpul de răcire, procesul de șlefuire **poate începe imediat..**

La utilizarea **întăritorului Mipa 2K HS 10**, timpul de uscare în cabină la 60 °C poate fi redus la **doar 5 minute**, contribuind astfel la **reducerea costurilor energetice**. În acest caz, șlefuirea poate fi efectuată după o uscare suplimentară de numai **45–50 de minute la 20 °C**.

Mipa LAC Express CX 2 este, de asemenea, potrivit pentru vopsiri parțiale ale autovehiculelor. Produsul este gata de utilizare după adăugarea întăritorului Mipa . Oferă rezistență excelentă la factorii de mediu și condițiile atmosferice, precum și la îngălbenire, asigurând în același timp o menținere îndelungată a luciului.


Putere de acoperire: 9,0 - 10,0 m²/l

Instrucțiuni de utilizare



Culoare

incolor



Raport de amestecare

Întăritor

Mipa 2K-HS

În greutate

--

În volum

2 : 1



Întăritor

Pt. integrale

HS 35 pt suprafețe mari sau temperaturi ridicate

Pt. vopsiri parțiale

HS 10 pt. reparații mici (Technologie Express)

HS 25 pt. vopsiri parțiale



Pot life

70 min cu Mipa 2K HS 10 la 20 °C


80 min cu Mipa 2K HS 25 la 20 °C

80 min cu Mipa 2K HS 35 la 20 °C



Diluant

--



Vâscozitate

Gata de utilizare după adăugarea întăritorului

Pistol de pulverizare


17 - 19 s 4 mm DIN

cu aer/fără aer

--

**Metoda de aplicare**

Metoda de aplicare	Întăritor	presiune (bar)	duza (mm)	Nr. straturi	Diluant
Pistol de pulverizare (presiune mare)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1,5	--
HVLP (presiune mică)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	2	--
HVLP / duză internă presiune	--	0,7	--	2	--

**Timp de evaporare**

3 - 5 min între straturi

10 - 15 min înainte de a băga la cabină

Grosimea stratului uscat

40 - 60 µm

**Timp de uscare**

Temperatura de aplicare	La praf	La atin-gere	Gata de asamblare	şlefuire	revopsire
20 °C	15 - 20 min	1 - 2 h	6 h	--	--
60 °C	--	15 min	--	--	--
uscare IR unde scurte	--	8 min	--	--	--
uscare IR unde medii	--	10 - 15 min	--	--	--

Notă
Depozitare: Cel puțin 3 ani în ambalajul original nedesfăcut.

Reglementări COV : Valoarea limită UE pentru acest produs (categoria B/d): 420 g/l.
Acest produs conține maximum 420 g/l COV (compuși organici volatili)

Condiții de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instrucțiuni de folosire: --