

VOPSEA BAZA 1K CP99**DESCRIERE PRODUS**

Stratul special monocomponent 1K CP 99 PREMIUM este recomandat pentru vopsele metalice, perlate și culori solide.

Are o acoperire excelentă, un luciu semiplat și o durabilitate fină. Consultați și rezumatul

Cu pigmenti pentru formula de aplicare corectă.

Utilizare conform Directivei 2004/42/WE - acoperiri concepute pentru aplicare ca straturi de finisare care necesită proprietăți speciale - subcategoria (e).

PREGATIRE SUPRAFETE

- curatati suprafetele cu degresant antisiliconic
- slefuiti vopseaua veche

RAPORT DE MIXARE

Preparare amestec : 100 parti vopsea Green Line 1k CP99
100 parti diluant CP048

VASCOZITATE

17 - 19 sec DIN Cup 4 mm

VOC AMESTEC

2004/ 42/ WE/ IIB(e)(840)<840 g/L

REGLARE PISTOL

Filtre pentru vopsea recomandate : 125 - 190 μm.

Grosimea stratului uscat : 20-30 μm.

Duza: 1.2÷ 1,4 mm

Presiune: 4 bar, iar pentru HVLP 2 bar

TIMP USCARE

Timp de evaporare între straturi = 5 minute și încă 10-15 min înainte de aplicarea lacului

Uscare la praf: 5 min

Uscare la aer: 10-15 min

APLICARE LAC

Se recomandă folosirea lacului MS, HS, UHS și VHS.

Ambalare

Se găsește ambalat la cutii metalice de 1L și 3.5 L.

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni în ambalaj nedesfăcut

PIGMENTII GREEN LINE 1K CP99 NECESARI UNUI STAND DE VOPSIRE

Numarul culorii	Denumire culoare	Capacitate (L)	Numarul culorii	Denumire culoare	Capacitate (L)
005	Aditiv baza	3.5	827	Galben oxid transparent	1
100	Alb	3.5	832	Alb perla foarte fin	1
101	Extra alb	3.5	833	Alb perla fin	1
203	Galben oxid	1	834	Auriu metalic	1
208	Galben portocaliu	1	835	Portocaliu metalic xiralic	1
209	Portocaliu transparent	1	836	Grafit	1
225	Galben	1	837	Verde albastrui perla	1
318	Rosu stralucitor transparent	1	843	Argintiu deschis extra fin	3.5
320	Portocaliu	1	848	Rosu perla fin	1
321	Rosu mediu transparent	1	850	Aditiv flop	1
323	Bronz rosiatric transparent	1	858	Cupru perla	1
324	Rosu transparent	1	860	Verde perla	1
327	Rosu transparent	1	861	Albastru perla	1
329	Rosu	1	862	Violet perla	1
401	Violet	1	863	Argintiu mediu grosier	1
402	Maro	1	864	Rosu perla	1
404	Rosu violet	1	866	Alb perla	1
502	Albastru	1	867	Galben perla	1
503	Albastru deschis	3.5	868	Rosu perla	1
506	Albastru profund	1	870	Alb transparent	1
600	Verde	1	873	Argintiu fin	3.5
602	Verde albastrui	1	880	Verde xiralic	1
662	Galben verzui transparent	1	881	Albastru xiralic	1
700	Negru special	3.5	883	Argintiu foarte fin	1
702	Negru MIX	3.5	885	Argintiu str. mediu gros	3.5
705	Negru profund	1	886	Alb xiralic	1
804	Rosu oxid	1	887	Auriu xiralic	1
820	Rosu oxid transparent	1	888	Rosu xiralic	1
		1	895	Argintiu str.extra gros	1

Observatii importante:

- Este necesar să porniți amestecarea pe stand de cel puțin două ori pe zi 5 min (max. 15 min).
- Temperatura recomandată pt stocarea variază de la 15°C până la 25°C (nu expuneți produsele sub 5°C nici macar în timpul transportului).
- Recipientele noi de pigment, nedeschise trebuie bine amestecate înainte de folosire.
- Pigmentii GreenLine trebuie turnați prin sita de vopsea de 125-190 μm înainte de aplicare.
- Trebuie luat în considerare ca este necesar un timp suplimentar pentru ca vopseaua să ajungă la temperatura camerei.
- Timpii de uscare sunt legați și de umiditatea relativă a camerei.
- Vă recomandăm să efectuați o testare de pulverizare înainte de a aplica vopseaua pe elementul ales.