

**VOPSEA BAZA 2K CP88****DESCRIERE PRODUS**

Vopseaua baza acrilica 2K este conceputa pentru a se aplica in mai multe straturi pe diferite suprafete cum ar fi: oțel, aluminiu și polimeri. Tehnologia cu două componente vă permite să obțineți o suprafață lucioasa sau suprafață mată dacă se adăugat agent de matuire. Folosind ADITIVUL DE ÎNTINDERE 002 , se poate acoperi o suprafata mai mare. Are o uscare rapida, rezistenta in timp si UV.

Utilizare conform Directivei 2004/42/WE - acoperiri concepute pentru aplicare ca straturi de finisare care necesită proprietăți speciale - subcategoria (e).

**PREGATIRE SUPRAFETE**

- curatati suprafetele cu degresant antsiliconic
- slefuiti vopseaua veche

**RAPORT DE MIXARE**

Preparare amestec : 100 parti vopsea Green Line 1k CP99  
50 parti intaritor CP285  
10-20 parti diluant CP040

**VASCOZITATE**

21 - 24 sec DIN Cup 4 mm

**VOC AMESTEC**

2004/ 42/ WE/ IIB(e)(840)840 g/L

**REGLARE PISTOL**

Filtre pentru vopsea recomandate : 125 - 190 μm.

Grosimea stratului uscat : 20-30 μm.

Randament: 9 m<sup>2</sup>/1L

Duza: 1.2÷ 1,4 mm

Presiune: 4 bar, iar pentru HVLP 2 bar

---

**TIMP USCARE**

---



Timp de evaporare între straturi = 5 minute  
Uscare la aer, 20°C: 12 min

---

**APLICARE LAC**

---

Se recomandă aplicarea a două straturi până când se obține o acoperire completă.  
Folosind ADITIVUL DE ÎNTINDERE 002 puteți acoperi mare suprafață.

---

**Ambalare**

---

Se găsește ambalat la cutii metalice de 1L și 3.5 L.

---

**TERMEN DE VALABILITATE**

---

24 luni în ambalaj nedesfăcut