

**LAC ACRILIC HS CP 2008 2:1****INFORMATII GENERALE**

**LACUL ACRILIC CP 2008 HS 2:1** are un continut ridicat de substanta solida (High Solid) . Datorita acesti fapt stratul de lac este foarte lucos si plin..

Este recomandat pentru vopsirea atat a portiunilor mici , cat si a suprafetelor mari ale automobilelor, echipamentelor si utilajelor.

Stratul de lac este rezistent la conditiile atmosferice si la zgarieturi.

Are o fluiditate foarte buna.

LACUL ACRILIC HS CP 2008 2:1 are un remarcabil de mare conținut de masă uscată (High -Solid). Datorită cantității mari de corpurile solide, suprafatacoperirea are un strat câștigurile luciu uite și adâncime.

Lacul se poate aplica pe orice substrat chiar si pe cel pe baza de apa.

**INFORMATII TEHNICE**

**Raport de amestec** 100 parti CP 2008  
50 parti intaritor CP 208 UHS  
2,5 partii diluant CP 040

**Vascozitatea de aplicare** : 18-22 s DIN Cup 4 mm.

**Tehnica aplicare** :

- Se aplica 1 ½ strat
- Se lasa sa se zvante 5-10 minute
- Se aplica al doilea strat plin

**Timp de uscare la 20<sup>0</sup> C, umiditate relativa 65%:**

- uscare la atingere : 20 min
- uscare in aer : 90 min
- pana la asamblare : 5 ore
- uscare in profunzime: 10 ore

**Timp de uscare la 60<sup>0</sup> C, umiditate relativa 65%:**

- uscare in profunzime: 30 min

**Date tehnice aplicare** : duza : 1,2-1,4 mm (pistol pneumatic)

**Randament** : strat de 50 μm- aprox 7 ml/l

Potlife : 1 ora

**TERMEN DE VALABILITATE**

Termen de valabilitate: 2 ani în ambalajul nedeschis

Ambalare : 1 L

Cod Sinto 14941

**SINTO**<sup>®</sup>

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

# FISA TEHNICA

**PROFIX**

Ed. 1, Rev.0

09.01.2014

---