Mipa 2K-Promotor de aderență transparent

Descriere

Promotor de aderență bicomponent, incolor, pentru revopsirea suprafețelor vopsite fără șlefuire prealabilă. Este deosebit de economic pentru supravopsire și aplicarea inscripțiilor. Nu lasă ceață de pulverizare vizibilă. Acest produs poate fi utilizat și pentru izolarea zonelor reparate cu chit. Fără cromați, asigură un finisaj optim al stratului final de vopsea.


Putere de acoperire: 12,0 - 15,0 m²/l (pentru 20 - 30 µm DFT)

Instrucțiuni de utilizare



Culoare

Lăptos/ tulbure



Raport de amestecare

Întăritor	În greutate	În volum
Mipa 2K-Întăritor H 10	--	2 : 1
Mipa 2K-MS- Întăritor	--	2 : 1



Intăritor

integrale	Pt. parțiale
Mipa 2K-MS- Întăritor MS 25	Mipa 2K- Întăritor H 10
Mipa 2K-MS- Întăritor MS 40	Mipa 2K-MS- Întăritor MS 10



Pot life

2 h cu Mipa 2K- Întăritor H 10 la 20 °C

2 h cu Mipa 2K-MS- Întăritor MS 10 la 20 °C


3 h cu Mipa 2K-MS- Întăritor MS 25 / 40 la 20 °C

4



Diluant

0 - 5 % Mipa 2K Diluant normal V 25




Vâscozitate

Pistol de pulverizare	Cu aer/Fără aer
16 - 18 s 4 mm DIN	--



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare	Întăritor	presiune (bar)	duza (mm)	Nr. straturi	diluție (%)
Pistol de pulverizare (presiune mare)	--	1,6 - 2	1,3 - 1,5	1 - 2	0 - 5
HVLP (presiune joasa)	--	1,6 - 2	1,3 - 1,5	1 - 2	0 - 5
HVLP duză internă presiune	--	0,7	--	--	--



Timp de evaporare
5 - 8 min între straturi
10 - 15 min înainte de cabină

Grosimea stratului uscat
20 - 30 µm



Timp uscare temperatura de aplicare	La praf	la atin-gere	gata de asamblare	șlefuire	revopsire
20 °C	5 min	10-15 min	-	-	15 - 20 min

Notă

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

Reglementări COV: Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria B/c): 540 g/l
Acest produs conține maximum 494 g/l COV..

Condiții de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin $+10^0$ C. Umiditatea maximă a aerului: 80%

Instructiuni de folosire: Substratul trebuie să fie curat, uscat și degresat. Pentru a obține o protecție optima împotriva coroziunii, aplicați grund pe suprafețele de metal neacoperite.

Aplicați un strat ulterior de Mipa 2K-Promotor de aderență în decurs de 24 de ore. Dacă timpul de uscare depășește 24 de ore, este necesară șlefuirea intermediară.