

FILLER BESA EXPRES 2K HS

Edition: 021_2013/04
Cod: 3071400000.00000.021

DOMENIU DE APLICARE

Fillerul HS este un produs cu uscare rapida potrivit pentru refinisarea autoturismelor si vehiculelor industriale. Poate fi folosit peste straturi vechi slefuite si degresate. Se remarca prin grosimea stratului si printr-o slefuire rapida.

Se poate folosi ca filler de umplere sau ca si primer prin modificarea dilutiei. b

PROPRIETATI FIZICE

Densitate la 20°C (g/cc)	1.60±0.03
Finete (μ)	25 - 30
Vascozitate la 20°C	105 - 105MPas
% Continut solid (greutate / volum)	68 ±2% greutate; 48%±2 volum (amestec cu intaritor)
V.O.C. (g/l)	492(gata de aplicat) (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Tipul produsului	Rasina poliuretunica
Culoare	Gri deschis 7035 Gri mediu 7040 Gri inchis 7016

PREGATIREA SUPRAFETEI

Are o aderenta foarte buna pe suprafete din otel, aluminiu, tabla galvanizata si otel zincat si chiar peste suprafete din plastic slefuite si degresate. Se poate aplica peste un strat de primer sau un chit care sa fie slefuit inainte.

Se poate acoperi cu vopsea URKI-MIX sau BESA-GLASS. Deasemenea si cu vopsea pe baza de apa.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Aplicati 3 straturi ud pe ud cu 5 sec. intre straturi.



E-224
4:1 vol.



30 - 40 min
Ford nr.4



70 - 80 s



URKISOL 8229
10%
1.8 - 2.0 mm



75 - 100 my



30 min.



10 - 12 min.



5 - 10 min.
20 min./60°C



2 ore
P-320

CARACTERISTICI SUPRAFATA USCATA

Randament teoretic (m ² /l)	9 - 10 mp (50 microni)
Luciu 60°-60°	Satinat mat
Al doilea strat	2 - 3 h.

DEPOZITARE

A se pastra inchis ermetic la loc racoros si bine ventilat, evitand razele soarelui.

Temperatura recomandata - intre 5 si 30°C .

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei, in ambalajul original, nedeschis.