

Grund reactiv 2K CP595

DESCRIEREA PRODUSULUI

Grundul reactiv 2K CP595 este un produs bicomponent cu uscare la aer. Nu contine crom si permite o aplicare usoara pe produse noi si consecutive. Acesta garanteaza o protectie anticoroziva pe termen lung pentru metal, aluminiu si otel galvanizat. Poate fi aplicat intr-un singur strat de la 30 µm grosime. Poate fi aplicat direct prin metoda " ud pe ud ". Se usuca repede chiar si la temperaturi scazute.

APLICARE

Nu se poate aplica pe suprafete din plastic. Chiturile poliesterice, primeri epoxi si vopselele acrilice **nu se aplica** direct peste grundul reactiv.

TIPURI SUBSTRAT

Se poate aplica pe:

- oțel,
- aluminiu,
- suprafete zincate

MOD DE UTILIZARE

1. Ustensile de aplicare: - se aplică cu: cala metalică, șpaclul, spatula de lemn sau ebonită.
2. Dozare



100:50

	%
GRUND REACTIV CP590(componenta A)	100
INTARITOR CP245 (componenta B)	50

3. Pregătire substrat:




Se va degresa

CARACTERISTICI TEHNICE

Vascozitate : 15-17 s DIN Cup 4mm
Timp de gel : 24 ore
Grosimea stratului total recomandat : 125-190 μ m
Randament : 8-9 m²/l
Grosimea stratului uscat : 10-15 μ m
VOC : 2004/42WE/IIB(d)(840)<780

Aplicare cu pistol HVLP : duza : 1.6 – 1.8 mm
Presiunea de aplicare : 3 – 4 bar
2 bar HVLP

Uscare la 20°C, 65% umiditate : 2-4 min (dust free)

DEPOZITARE SI AMBALARE

Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de umiditate (temp. 5-30°C).

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni la 20°C intaritor CP245
24 luni la 20°C grund reactiv CP590