

Lac acrilic MASTER RAPID

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2

Descrierea produsului

Lac acrilic transparent de înaltă calitate, destinat reparațiilor rapide și eficiente (tehnologie expres), care asigură o uscare extrem de rapidă atât în cabina de vopsit, cât și la aer. Această proprietate specială de uscare oferă posibilități de economisire în ceea ce privește ocuparea cabinei de vopsire, timpul de polimerizare și timpul de lucru. Acest lucru duce la o reducere semnificativă a costurilor de operare și crește productivitatea.

Un alt avantaj major este că poate fi polisat rapid atunci când este amestecat cu întăritor: după o uscare de **10 minute la 60 °C** sau **20 minute la 40 °C**, urmate de **50 de minute de răcire**, piesele vopsite pot fi polisate. Alternativ, pot fi polisate după **2,5 ore de uscare la temperatura camerei**.


Este perfect rezistent la intemperii și condiții de mediu, **rezistent la îngălbenire** și cu **păstrare durabilă a luciului**.

Putere de acoperire: 9-10 m²/l

Conditii de procesare



**Culoare
incolor**



Raport de amestecare

Întăritor

Întăritor pentru lac Master

Rapid

În greutate (lac : întăritor)

100+50

În volum (lac : întăritor)

2:1



**Întăritor
integrală**

Vopsire parțială



Pot life 20°C

80 min cu întăritor rapid

100 min cu întăritor normal/lent



Diluant

0-5 %

Lac acrilic MASTER RAPID

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Vâscozitate

16-19 s

4 mm DIN

Cu aer/Fără aer



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol de pulverizare

HVLP

Presiune HVLP/

duză internă

Întăritor

Presiune (bar)

2.0 - 2.5 bar

2.0 - 2.2 bar

0.7

Duză (mm)

1.2-1.3 mm

1.2-1.3 mm

Nr straturi


1,5-2

1,5-2

Diluant

0-5%

0-5%



Timpe de evaporare

Intre straturi

3-5 min

Inainte de a baga la cabina

5-10 min

Grosimea stratului uscat

40-60 µm



Timpe de uscare

Temperatura de aplicare

20°C

60°C

Uscare IR

Unde scurte

Unde medii

uscare la praf

10-15 min

Uscare la atingere

50-60 min

10 min

8 minute

10-15 minute

Gata de asamblare

2 ore

După răcire

Slefuire

Revopsire

Nota

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

VOC Regulation: Valoare limită UE: Categoria B/d – 420 g/l

Acest produs conține max. 420 g/l.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.