

Grund reactiv MIPA

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2

Descrierea produsului

Mipa Grund reactiv este un grund bicomponent (2K), cu întărire acidă și fără conținut de cromat, formulat special pentru substraturi din aluminiu. Produsul asigură protecție activă anticorozivă și o aderență excelentă pe fier, oțel și suprafețe galvanizate.

Mipa grund reactiv este compatibil pentru supravopsire cu toate vopselele Mipa 1K și 2K (cu excepția sistemelor epoxidice și a celor pe bază de apă).


De asemenea, poate fi utilizat într-un sistem de acoperire în trei straturi (grund reactiv / chit / strat final).

Putere de acoperire: 8,0 - 10,0 m²/l



Culoare

Galben verde transparent



Raport de amestecare

Întăritor

Mipa întăritor pt grund

În greutate (lac : întăritor)

-

În volum (lac : întăritor)

2:1

1:1 (pt suprafețe mari)



Întăritor

integrală

Vopsire parțială




Pot life 20°C

12 h cu Mipa întăritor pt grund reactiv



Diluant

- %



Vâscozitate

Vâscozitatea de aplicare este obținută după adăugarea întăritorului.

Pistol de pulverizare

Cu aer/Fără aer

16 - 18 s 4 mm DIN

Grund reactiv MIPA


FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare	Întăritor	Presiune (bar)	Duză (mm)	Nr straturi	Diluant
Pistol de pulverizare (cu presiune)		1,6-2	1,3-1,5	1-1,5	-



Timp de evaporare

Intre straturi

Inainte de a baga la cabina

Grosimea stratului uscat

10 - 15 μm



Timp de uscare

Temperatura de aplicare	uscare la praf	Uscare la atingere	Gata de asamblare	Slefuire	Revopsire
20 °C	4-6 min	20-25 min			30 min pana la max 8h

Nota

Depozitare: cel puțin 2 ani in recipientele originale bine închise

Reglementări COV: Valoarea limită UE pentru acest produs (categoria B/c): 780 g/l.
Acest produs conține max. 704 g/l COV.

Condiții de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instrucțiuni de folosire: Nu se aplică pe substraturi termoplastice. Nu se supraposește cu produse pe bază de poliester.
Substratul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de grăsimi. Suprafețele se șlefuiesc ușor.
Îndepărtați straturile vechi de vopsea și grundurile care nu sunt complet întărite.
Substraturile zincate trebuie pretratate cu agentul de umezire pe bază de amoniac.
Verificați în prealabil aderența pe oțel inoxidabil și pe metale dificile.
Mipa Grund reactiv trebuie supravopsit în decurs de 8 ore.
Pieseile grunduite cu Mipa Grund reactiv trebuie protejate împotriva umezelii.
Nu aplicați direct materiale alcaline pe Mipa Grund reactiv.
Nu păstrați resturi în containere din fier.