

SPRAY AEROSOL SINTO 14004,14006,14007,14008**DESCRIERE PRODUS**

Vopsea acrilica cu uscare rapida caracterizata printr-o buna aderenta, pentru uz interior si exterior. Perfecta pentru vopsirea suprafetelor metalice si din lemn. Poate fi folosita pentru retușuri la mașini, mobilier, în scopuri de hobby, etc. Creează un strat atractiv, modern și durabil, cu elasticitate ridicată.

Rezistent la zgarieturi fine și condiții meteorologice, inclusiv radiațiile UV.

PROPRIETATI FIZICE

- culoare: negru mat, negru lucios, alb lucios ,alb mat
- Grad de luciu:mat si lucios
- Tip vopsea: rășină acrilică

PREGATIREA SUBSTRATULUI

Pregătirea suprafeței este extrem de importantă. Trebuie curățata cu atenție suprafața, apoi uscată și degresată. Stratul de lac vechi și rugina, trebuie îndepărtate prin sleuire, iar apoi suprafața trebuie acoperită cu filler.

MOD DE UTILIZARE

Cea mai bună temperatură de aplicare: 15 ÷ 25 °C

- Agitați înainte de a folosi timp de 2 - 3 minute și încercați-l pe un carton.
- Distanța de aplicare este de 25 - 30 cm fata de suprafața metalică.
- Aplicați vopseaua in 2 - 3 straturi subțiri in interval de 5 ÷ 10 minute.
- După folosire țineți spray-ul cu capul in jos, apăsați supapa aerosolului și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi in siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

USCARE

- Grosimea filmului uscat: ~ 40-45 microni
- Starea uscată la atingere la 20 ° C: ~ 15 minute
- Uscare: 1 ora la 20 ° C

- Uscarea completă a filmului de vopsea: 24 de ore
- Acoperire aprox.: 2.5 m²
- Condiții de aplicare: temperatura aerului și a obiectului între 10°C până la 25°C
Umiditate maxima: 75%

VOC AMESTEC

VOC=650 g/L

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru aceasta categoria de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

DEPOZITARE

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data inscriptionata pe produs