

SPRAY FILLER GRI SINTO

DESCRIERE PRODUS

Filler acrilic monocomponent de înaltă calitate, cu timp de uscare rapid folosit pentru pregătirea suprafețelor componente ale caroseriei mașinii înainte de lăcuire. Lacul se poate aplica după o slefuire energetică umedă sau uscată.

Acest produs se poate aplica și pe lemn prelucrat sau neprelucrat, metal, piatră.

PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

Culoare: gri

Grad de luciu: mat

Volum: 400ml

Putere de acoperire: 1,25 – 1,75 m²/400 ml.

VOC AMESTEC

VOC=650 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru această categorie de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

TIMP USCARE

Uscare (la temp..20°C*) :

· uscare la praf: aprox. 5 ÷ 10 min.

· la atingere: aprox. 20 ÷ 30 min.

· uscare totală: aprox. 24 ore

*timpul de uscare depinde de temperatura, umiditate și grosimea stratului.

PREGATIREA SUBSTRATULUI

Suprafata trebuie curatata cu atentie, apoi degresata și uscata. Stratul de lac vechi și rugina, trebuie îndepărtate prin slefuire, iar apoi suprafața trebuie acoperită cu filler. Pentru plastic se recomandă a fi tinut la temperatură de 50°C, si apoi indepartat stratul vechi.

MOD DE UTILIZARE

Cea mai bună temperatură de aplicare: 15 ÷ 25 °C

- Agitați înainte de a folosi timp de 2 - 3 minute și încercați-l pe un carton.
- Distanța de aplicare este de 25 ÷ 30 cm fata de suprafața metalică.
- Aplicați vopseaua in straturi subțiri in interval de 5 ÷ 10 minute.
- După folosirea spray-ului - țineți cu capul in jos spray-ul si apăsați supapa aerosolului, și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi in siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

DEPOZITARE

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani de la data inscripționata pe produs