

VOPSEA METALICA LUCIOASA PENTRU JENTI 14651**DESCRIERE PRODUS**

Vopsea cu uscare rapidă pentru jante, jgheaburi, părți mici ale corpului mașinii, obiecte decorative, cu o bună aderență pe multe substraturi (lemn, metal, aluminiu, sticlă, piatră și plastic). Oferă protecție împotriva coroziunii, acțiunii sării și apei, este rezistentă la zgârieturi, acțiuni pe benzină și substanțe chimice, precum și la radiațiile UV.

PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

Culoare: argintiu

Grad de luciu: luciu intens

Volum: 400ml

Suprafata: 5m²/L

PREGATIREA SUBSTRATULUI

Trebuie curățată cu atenție suprafața, apoi uscată și degreșată. Stratul de lac vechi și rugina, trebuie îndepărtate prin slefuire, iar apoi suprafața trebuie acoperită cu filler.

MOD DE UTILIZARE

Cea mai bună temperatură de aplicare: 10 ÷ 25 °C

- Agitați înainte de a folosi timp de 2 - 3 minute și încercați-l pe un carton.
- Distanța de aplicare este de 25 ÷ 30 cm față de suprafața metalică.
- Aplicați vopseaua în 1 – 2 straturi subțiri în interval de 5 ÷ 10 minute.
- După folosirea spray-ului țineți cu capul în jos spray-ul și apăsați supapa aerosolului, și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi în siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

TIMP USCARE

Uscare (la temp..20°C*) :

- la atingere: aprox. 20 ÷ 30 min.
- uscare totala: aprox. 90 min.

*timpul de uscare depinde de temperatura, umiditate si grosimea stratului.

VOC AMESTEC

VOC=665 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru aceasta categoria de produse (B / e) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

DEPOZITARE

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data inscriptionata pe produs