

SPRAY LAC STRALUCITOR SINTO 14668

DESCRIERE PRODUS

Spray-ul lac stralucitor este o vopsea acrilica cu uscare rapidă, cu proprietăți excelente de acoperire și o aderență bună la lemn, metal, piatră și aluminiu. Rezistent la zgarieturi fine și condiții meteorologice, inclusiv radiațiile UV.

PROPRIETATI FIZICE

- Culoare: transparent
- Grad de luciu: lucios
- Tip vopsea: rășină acrilică
- Densitate: 0.6-0.8 g/L

PREGATIREA SUBSTRATULUI

Pregătirea suprafeței este extrem de importantă. Trebuie curățată cu atenție suprafața, apoi uscată și degresață. Stratul de lac vechi și rugina, trebuie îndepărtate prin slefuire, iar apoi suprafața trebuie acoperită cu filler.

Pentru plastic se recomandă a fi ținut la temperatură de 50°C, și apoi îndepărtat stratul vechi.

MOD DE UTILIZARE

Cea mai bună temperatură de aplicare: 15 ÷ 25 °C

- Curatati si degresati bine suprafata.
- Agitați înainte de a folosi timp de 2 - 3 minute și încercați-l pe un carton.
- Distanța de aplicare este de 15 - 20 cm fata de suprafața metalică.
- Aplicați vopseaua in straturi subțiri in interval de 5 ÷ 10 minute, 1 – 2 straturi.
- După folosirea spray-ului , țineți cu capul in jos spray-ul, apăsați supapa aerosolului și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi in siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

USCARE

- Grosimea filmului uscat: ~ 15-20 microni

- Starea uscată la atingere la 20 ° C: ~ 15 minute
- Uscarea completă a filmului de vopsea: 1 ora
- Condiții de aplicare: temperatura aerului și a obiectului între 15°C până la 25°C
Umiditate maxima: 75%

DEPOZITARE

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data inscripționată pe produs