

Lac AMX Economic

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2


Descrierea produsului

Este un lac acrilic cu proprietăți excelente de umplere și protecție UV. Oferă un luciu ridicat, un finisaj de calitate și o rezistență mare la intemperii și condiții de mediu, fiind, de asemenea, rezistent la îngălbenire. Este potrivit pentru vopsirea parțială și completă de înaltă calitate a autoturismelor, motocicletelor și vehiculelor comerciale..

Putere de acoperire: 6-8 m²/l



Culoare
incolor



Raport de amestecare

Întăritor

În greutate (lac : întăritor)

100+50

În volum (lac : întăritor)

2:1



Întăritor

Integrală

Întăritor Amx normal

Vopsire parțială

Întăritor Amx rapid



Pot life

1-6 ore

20°C



Diluant

5%



Vâscozitate

17-19 s

4 mm DIN

Cu aer/Fără aer



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol de pulverizare

HVLP

Presiune HVLP/

duză internă

Întăritor

Presiune (bar)

2.0 - 2.5 bar

2.0 - 2.2 bar

0,7

Duză (mm)

1.2-1.3 mm

1.2-1.3 mm

Nr straturi

2


Diluant

5%

Lac AMX Economic

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Timp de evaporare

Intre straturi
5-10 min

Inainte de a baga la cabina
10-15 min

Grosimea stratului uscat

40-50 μm



Timp de uscare

Temperatura de aplicare

20°C

60°C

Uscare IR

Unde scurte

Unde medii

uscare la praf

20-30 min

Uscare la atingere

6-8 ore

30 min

8 minute

10-15 minute

Gata de asamblare

24 ore

1 ora

Nota

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

VOC Regulation:

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instructiuni de folosire: