

Chit AMX PRO

DESCRIEREA PRODUSULUI

Chitul poliesteric AMX PRO este un produs multifunctional bicomponent. Produsul este recomandat pentru cele mai importante reparatii si finisari ale caroseriilor auto si datorită formulei sale are putere de umplere foarte buna si este foarte usor de slefuit.

APLICAȚII

Utilizați chitul AMX PRO pentru finisarea reparațiilor. Produsul se aplică cu șpaclul, cu spatula de lemn sau ebonită.

Acest chit este compatibil cu grundurile poliuretanică, poliesterice, cât și cu toate sistemele de finisare pentru caroserie.

TIPURI SUBSTRAT

Se poate aplica pe:

- oțel,
- tablă galvanizată,
- grunduri poliuretanică curățate mecanic, șlefuite, desprăfuite, degresate și uscate.

MOD DE UTILIZARE

1. Ustensile de aplicare: - se aplică cu: cala metalică, șpaclul, spatula de lemn sau ebonită.

2. Dozare



100:1-3.5

	%
CHIT AMX PRO (componenta A)	100
INTARITOR (componenta B)	1—1.5 temp. peste 20°C 2—2.5 temp. 10 - 20°C 3—3.5 temp. sub 10°C

3. Pregătire substrat:



Se va degresa

Chitul AMX PRO se aplică numai pe suprafețe perfect curate, uscate, degresate, în spații ferite de intemperii, în care temperatura mediului este de minim 15°C și maxim 25°C. Agenți de degresare recomandați: acetat de etil sau acetonă.

4. Preparare amestec și aplicare:

Se amestecă componenta A cu componenta B cu o cala, în proporția din tabelul de la pct. ul 2; amestecul obținut se aplică cu șpaclul, prin apăsare ușoară, pentru asigurarea unei bune aderențe. Nu se recomandă aplicarea unui strat gros deodată, ci pe rand, aplicarea mai multor straturi subțiri.

5. Timpul de lucru:



5-6 min. pentru un amestec cu 2% întăritor.

6. Uscare:



30-40 min. La 20 °C

Suprafața este gata pentru șlefuit în 30-40 min., în funcție de grosimea stratului aplicat și de gradul de umiditate atmosferică.

7. Șlefuire:



P80-P240

După uscare, se șlefuieste uscat cu hârtie P 80 sau cu hârtie abrazivă P 100. În final, se finisează umed cu hârtie abrazivă P 240.

CARACTERISTICI TEHNICE



Liant: rășină poliesterică nesaturată

Întăritor: peroxid de di-benzoil

Culoare: GALBUI

Densitate: 1.85 ±0.03 g/cm³

Vâscozitate: 40 - 45 Pas la viscozimetru Bohlin Visco 88 con-plan, v=20 rot/min

Punct de aprindere: 31° C (al stirenului)

Conținut de COV < 250 g/l (HG 735/2006)

DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de umiditate (temp. 5-30°C).

Chitul AMX PRO se prezintă în ambalaje de 170 ML, 1000 ML. Întăritorul se prezintă în tuburi de plastic de 10 g, 50 g. Recipientele sunt marcate cu: denumire, lot, data fabricației, termen de valabilitate, greutate netă, instrucțiuni de folosire.

NTS și PSI: Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare se vor efectua respectând normele de tehnica securității muncii și paza pentru stingerea incendiilor corespunzătoare produșilor inflamabili și toxici.

TERMEN DE VALABILITATE



12 luni la 20°C

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației, respectând condițiile recomandate de ambalare și depozitare.

Dacă se depășește termenul de valabilitate, produsul trebuie verificat. În cazul în care caracteristicile tehnice corespund, produsul poate fi utilizat.