

BESA-CAR URKIFILLER 1K

 Edición nº: 024 2015/11
 Cod: 5546600000.00000.024

DOMENIUL DE APLICARE

- ✓ *Filler nitrosintetic - aerosol pentru mici reparatii.*
- ✓ *Foarte usor de utilizat , avand o foarte buna putere de acoperire.*
- ✓ *Daca este aplicat in straturi subtiri, se poate vopsi fara a fi slefuit in prealabil.*
- ✓ *Daca este aplicat in straturi groase, se slefuieste cu P 320.*

PREGATIREA SUPRAFETEI

- ✓ *Degresati si indepartati rugina de pe suprafetele metalice inainte de aplicarea filerului*
- ✓ *Pe chitul poliesteric se aplica direct, dupa slefuire*
- ✓ *Pe straturile de vopsea veche, se aplica dupa slefuirea cu P360-P400*
- ✓ *NU aplicati pe lacuri acrilice termoplastice.*

APLICARE:

- ✓ *Agitati 2-3 minute inainte de utilizare*
- ✓ *Aplicati 1-2 straturi (in functie de cerinte) de la 20 -30 cm, lasand 5 – 10 minute intre ele.*
- ✓ *Se usuca in 30 minute.*
- ✓ *Se slefuieste dupa 2 ore cu P320- P400*
- ✓ *Se vopseste dupa 2-4 ore (functir de grosimea stratului)*
- ✓ *Dupa utilizare, intoarcati tubul cu capul in jos si curatati duza.*
- ✓ *Culoare : GRI MEDIU 7040*
- ✓ *Aspect : mat*

CARACTERISTICI FIZICE

Culoare	Gri mediu 7040
Luciu 60° - 60°	MAT
Al doilea strat	2-4 ore (functie de grosimea stratului)



15-30 µm



5- 10 min



30 minute



2 ore P320 - 400

DEPOZITARE

*A se pastra la loc racoros si bine ventilat , evitandu-se depozitarea in bataia soarelui.
 Temperatura recomandata de depozitare 5 -30 °C., a nu depasi 50°C.
 Termen de valabilitate : 2 ani de la data fabricatiei.*