

URKI PLAST <b>VOPSEA STRUCTURA PT PLASTIC</b> <b>( FOND BARE)</b>
---

**DOMENI UL DE APLICARE**

Vopsea acrilica flexibila , conceputa special pentru vopsirea barelor auto de protectie.

Aspekt satinat structurat, similar cu aspectul original al barelor.

Este utilizat ca promotor de aderenta pentru plastic. Poiate fi revopsit cu vopsea acrilica monocomponenta sau bicomponenta. Modificand conditiile de aplicare pot fi obtinute diferite texturi.

**CARACTERISTICI FIZICE**

Densitate la 20°C (g/cc)	1,22 ± 0,03
Viscozitate la 20°C	85 - 100 KU (Stormer)
% Materie solida (greutate /volum)	57 % ± 2 peso; 42 % ± 2 vol. (Mezcla con Catalizador)
V.O.C. (g/l)	654 (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Tipul produsului	acrilic
Culoare	Negru 9005 Gri inchis 7870

**PREGATIREA SUPRAFETEI**

Se indeparteaza praful cu apa si sapun; dupa ce se usuca se degreseaza cu dluant .

Suprafata trebuie sa fie perfect curatata de pete de ulei si gudron.

**INSTRUCTIUNI DE APLICARE**

Se aplica cu pistol cu alimentare gravitaionala.

Se aplica 1 sau 2 strat-uri (lasati sa treaca 5 minute intre strat-uri).



URKISOL 8229  
 GROS 0 %  
 TEXTURA FIN A 5 %  
 SUBTIRE 40%



50-100 µm



Uscare la atingere 5 minute  
 Uscarre la manipulare 20 minute

**CARACTERSTICILE STRATULUI USCAT**

Randament teoretic (m <sup>2</sup> /l)	4-5 (75 my)
Luciu 60°-60°	Mat
Al doilea strat	4 h.

**DEPOZITARE**

A se pastra la loc racoros si bine ventilat , evitandu-se depozitarea in bataia soarelui.

Temperatura recomandata de depozitare 5 -30 °C.

Termen de valabilitate : 2 ani de la data fabricatiei, daca e pastrat in ambalajul original, nedeschis.