

SPRAY LAC MAT SINTO

DESCRIERE PRODUS

Lacuri de uscare rapidă, cu proprietăți excelente de acoperire și aderență bună direct la metal (cu excepția oțelului inoxidabil), lemn, beton și cărămidă. Rezistent la zgarieturi fine și condiții meteorologice, inclusiv radiațiile UV.

PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

Culoare: incolor

Grad de luciu: mat

Volum: 400ml

Putere de acoperire: 1 – 2 m²/400 ml.

Rasina: rasina acrilica pura

Continut in solid: 10 - 25%

Densitate: 0,85 - 0,95 kg./l.

Diluant: acetona

Opacitate: 1 până la 2 straturi (în funcție de grosimea filmului)

Grosimea filmului: 50 până la 100 μm umed (în funcție de structura dorită)

VOC AMESTEC

VOC=650 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru aceasta categoria de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

TIMP USCARE

Uscare (la temp..20°C*):

- uscare la praf: aprox. 5 ÷ 8 min.
- la atingere: aprox. 60 min.
- uscare totala: approx. 24 ore

PREGATIREA SUBSTRATULUI

- Curățați cu atenție suprafața, uscați și degresați.
- Acoperiți părțile care nu trebuie vopsite.

MOD DE UTILIZARE

Cea mai bună temperatură de aplicare: 15 ÷ 25 °C

- · Agitați înainte de a folosi timp de 2 - 3 minute și încercați pe un carton.
- · Distanța de aplicare este de 25 ÷ 30 cm fata de suprafața metalică.
- · Aplicați vopseaua in straturi subțiri in interval de 5 ÷ 10 minute.
- · După folosirea spray-ului - țineți cu capul in jos spray-ul si apăsați supapa aerosolului, și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi in siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

DEPOZITARE

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani de la data inscripționata pe produs