

CHIT MONOCOMPONENT DE RETUS URKI - COMBI

DOMENIU DE APLICARE

Acest chit este "gata de utilizat" și conține rasini nitrocelulozice. Este fabricat pentru repararea defectelor minore cum ar fi: zgarieturi, mici gauri și îndoiri. Este de asemenea foarte eficient în umplerea micilor gauri din spoiler sau parti din fibra de sticlă.

Produsul iese în evidență prin:

- este ușor de aplicat
- are uscare rapidă
- lasă o suprafață netedă și foarte flexibilă
- lipsa contractiei în zonele reparate

Poate fi aplicat peste chituri poliesterice sau peste fillere și grunduri acrilice. De asemenea se poate aplica pe oțel, aluminiu, acoperiri cu zinc și poliester armat cu fibra de sticlă.

PROPRIETATI FIZICE

Densitate la 20°C (g/cc)	1.68 ± 0.03
Finete (μ)	Fara zgarieturi
Vascozitate la 20°C	Amestec tixotrop
V.O.C. (g/l)	< 250 (gata de aplicat) (2004/42/CE) IIB (B)
Tipul produsului	nitrocelulozic
Culoare	Gri 7035

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața care trebuie reparată trebuie să fie degresată și șlefuită, atât pe suprafețele metalice cât și pe cele acoperite cu chituri sau fillere.

INSTRUCIUNI DE APLICARE

Se aplică cu spaclul. Aplicați în straturi subțiri. Timpul recomandat între straturi este de 20 – 30 min. Nu este recomandat să depășească 70 – 80 min în total.



Maxim. 80 μ
in strat subțire



30 – 45 min



P-240
P-400

CARACTERISTICI SUPRAFATA USCATA

Randament teoretic (m ² /l)	
Luciu 60°-60°	mat
Al doilea strat	1 h.

DEPOZITARE

A se păstra închis ermetic la loc răcoros și bine ventilat, evitând razele soarelui.

Temperatura recomandată – între 5 și 30°C.

Termen de valabilitate: 1 an de la data fabricației, în ambalajul original, nedeschis.