

**ACCELERATOR PRODUSE 2K CP480****INFORMATII GENERALE**

Acceleratorul 2K grabește procesul de uscare, dar, de asemenea, scurtează timpul în care poate fi utilizat amestecul de lac și întăritor.

Acesta poate fi utilizat împreună cu vopseaua acrilică 2K cu lac inclus sau cu lacuri acrilice.

**PREGATIRE SUPRAFETE**

Înainte de vopsire curățați suprafața cu degresant antisiliconic și ștergeți cu o lavetă uscată. Suflați cu aer și ștergeți cu o lavetă antistatică. Slefuiți și matuiți suprafețele cu vopsea veche.

**INFORMATII TEHNICE**

**Raport de amestec** 100 parti vopsea 2K mixata cu intaritor CP285  
 1 - 5 parti accelerator CP480  
 10 - 15 parti diluant CP040 ( pana se obtine vascozitatea optima )

Cresterea procentului de Accelerator peste 5% face ca efectul de luciu să dispară.

**Vascozitatea de aplicare** : 17 - 23 s DIN Cup 4 mm.

**Tehnica aplicare** :

- se aplica 2 sau 3 straturi pentru acoperire completa.

**Date tehnice aplicare** : duza : 1,2-1,4 mm (pistol HVLP)  
 presiune : 2 bar

**Timp de aplicare ( pot life )** : 20 min la 20°C

**Timp de uscare între straturi**: 3 - 4 min

**Timp de uscare la 20°C, umiditate relativa 65%:**

- uscare la atingere : 4 - 5 min
- uscare in aer : 10 min
- pana la asamblare : 1.5 - 2 ore
- uscare in profunzime: 8 ore

**Grosimea stratului** : ≈ 50 – 70 μm

**Randament** : 6 – 7 m<sup>2</sup>/l in functie de culoare

**TERMEN DE VALABILITATE**

---

Termen de valabilitate: 2 ani în ambalajul nedeschis

Ambalare : 250 ml