

VOPSEA DE PIERDERE CP999

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopseaua de pierdere este un produs monocomponent utilizat pentru vopsirea caroseriei auto. Echilibrează diferența de culoare între stratul de vopsea proaspăt aplicată și stratul vechi pe elementele învecinate ale mașinii (sau pe același element în caz de retuș). După aplicarea stratului de vopsea de pierdere, stratul de vopsea trebuie aplicat prin tehnica „ud pe umed”. Cu proprietățile sale unice, **CP 999** nu creează niciun efect de nor pe marginile stratului de vopsea aplicată și face imperceptibilă diferența de nuanță .

APLICARE

Se aplica prin tehnica ud pe ud.

MOD DE UTILIZARE

1. Ustensile de aplicare: - se aplică cu : pistol HVLP.
2. Dozare



100:100

100 parti vopsea CP999
100 parti diluant CP048

3. Pregătire substrat:

Se va degresa cu degresant antisiliconic.


Matuiti suprafata cu un pasla abraziva gri sau galbena, de preferință cu adăugarea de pastă de matuire.

CARACTERISTICI TEHNICE



Rendament :	7 - 8 m ² /l
Grosimea stratului uscat :	40 μm
Aplicare :	ud pe ud
Aplicare cu pistol :	duza : 1.3 – 1.4 mm
Presiunea de aplicare :	4 bar pistol pneumatic 2 bar HVLP

DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de umiditate (temp. 5-30°C).

TERMEN DE VALABILITATE



24 luni la 20°C in ambalaj nedesfacut