



FISA TEHNICA



SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Ed. 1, Rev.0

12.12.2017

CONVERTOR 1K IN 2K B004

INFORMATII GENERALE

Este o rasina acrilica care permite ca vopseaua 1K Green Line sa se converteasca in vopsea acrilica 2K. Este usor de aplicat fara tendinte de curgere.

PREGATIRE SUPRAFETE

Suprafetele vechi vopsite cu filler trebuie slefuite cu hartie abraziva umeda de granulatie P600-P800 sau uscata de granulatie P360-P400. Aplicati filler Swift prin procedeul ud pe ud. Inainte de vopsire curatati suprafata cu degresant antisiliconic si stergeti cu o laveta uscata. Suflati cu aer si stergeti cu o laveta antistatica.

INFORMATII TEHNICE

Raport de amestec 100 parti vopsea 1K Green Line
 200 parti convertor B004

100 parti amestec
 25 parti intaritor H004
 30 parti diluant CP040

Vascozitatea de aplicare : 20 s DIN Cup 4 mm.

Tehnica aplicare :

- se aplica 2 straturi pentru acoperire completa.
- stratul final ar trebui să fie un strat de acoperire pentru a elimina eventualele portiuni

neacoperite

Date tehnice aplicare : duza : 1,2-1,4 mm (pistol HVLP)
 presiune : 2 bar

Timp de aplicare (pot life) : 6 ore la 20°C

Timp de uscare intre straturi: 5 min

Timp de uscare la 20⁰ C, umiditate relativa 65%:

- uscare la atingere : 10 min
- uscare in aer : 15 min
- pana la asamblare : 12 ore

Timp de uscare la 60° C, umiditate relativa 65%:

- uscare in profunzime: 30 min

VOC : 2004/42/WE/IIB(e)(840) 634.5

TERMEN DE VALABILITATE

Termen de valabilitate: 2 ani în ambalajul nedeschis

Ambalare : 1 L