

**ECO BINDER CP88 001****DESCRIERE PRODUS**

Binderul ECO 2K este utilizat în combinație cu vopseaua 2K pentru a obține un amestec economic. Adăugarea liantului nu afectează calitatea potrivirii culorilor. Componenta este o parte integrantă a sistemului de mixare culori.

**PREGATIRE SUPRAFETE**

- curatati suprafetele cu degresant antisiliconic
- slefuiti straturile vechi

Se poate aplica peste :

- straturi vechi de vopsea
- straturi de filler acrilic sau epoxidic
- suprafete din plastic lacuit

**RAPORT DE MIXARE**

Preparare culoare : 100 parti vopsea acrilica 2K  
10 – 30 parti Eco Binder 001

Preparare amestec : 100 parti vopsea acrilica + Eco Binder 001  
50 parti intaritor MS CP285  
10 – 20 parti diluant CP040

**VASCOZITATE**

19 - 24 sec DIN Cup 4 mm

**VOC AMESTEC**

2004/ 42/ WE/ IIB(c)(840)840 g/L

**POT Life**

90 min.

**REGLARE PISTOL**

---



Trei straturi pana la acoperire completa.

Filtre pentru vopsea recomandate : 125 – 190  $\mu\text{m}$ .

Grosimea stratului uscat : 40 – 50  $\mu\text{m}$ .

Duza: 1.2÷ 1,4 mm

Presiune: 3 - 4 bar, iar pentru HVLP 2 bar

**TIMP USCARE**

---



**Uscare la 20°C, umiditate relativa 65%**

Liber de praf dupa 15 min.

Uscare pt slefuire: 1 ora

Gata pentru asamblare : 5 ore

Uscare totala : 12 ore

Timp de evaporare intre straturi = 5 minute

**Uscare la 60°C, umiditate relativa 65% : 30 min.**

**Uscare cu lampa IR : 20 min.**

**RANDAMENT**

---



7 – 9 m<sup>2</sup>/l in functie de culoare

**TERMEN DE VALABILITATE**

---

36 luni in ambalaj nedesfacut