SINTO®

FISA TEHNICA

PROFIX

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Ed. 1, Rev.0

23.01.2018

LIANT MAT 2K PROFIX CP003

INFORMATII GENERALE

Dupa adaugarea liantului de matuire in vopseaua 2K se obtine o suprafata mata sau semimata. Suprafata este rezistenta la zgarieturi.
Atentie : Adaugand liantul de matuire se va reduce luciul vopselei.

INFORMATII TEHNICE

Raport de amestec 100 parti vopsea 2K CP88
+ CP003
50 parti intaritor CP282
10 – 20 parti diluant CP040

Preparare mix de vopsea cu liant pentru obtinerea unei suprafete semimate :
70 parti vopsea CP88
30 parti liant de matuire CP003

Preparare mix de vopsea cu liant pentru obtinerea unei suprafete mate :
50 parti vopsea CP88
50 parti liant de matuire CP003

Tehnica aplicare :

- se aplica 2 straturi sau pana la acoperire completa.
- 40 – 50 µm pentru fiecare strat
- 8 – 9 m²/1L

Date tehnice aplicare : duza : 1,2-1,4 mm (pistol HVLP)
presiune : 2 bar

Timp de aplicare (pot life) : 6 ore la 20°C
Timp de uscare la 20° C, umiditate relativa 65%: 12 ore
Timp de uscare la 60°C,umiditate relativa 65%: 30 min

TERMEN DE VALABILITATE

Termen de valabilitate: 2 ani în ambalajul nedeschis
Ambalare : 1 L

Cod SINTO : 16053