

DILUANT DE PIERDERE CP066

DESCRIEREA PRODUSULUI

Diluantul de pierdere este special conceput pentru mascarea diferențelor dintre o lăcuire nouă și una veche. Poate fi utilizat pe produsele bicomponente (vopsele sau lacuri 2K).

Cel mai des se folosește pe suprafețe mici.

MOD DE UTILIZARE

1. Ustensile de aplicare: - se aplică cu : pistol HVLP.
Aplicați straturi consecutive lungi de câțiva centimetri.
Cel mai bun efect este obținut cu o adăugare mică de lac.
După uscare necesită lustruire.

2. Dozare



70 : 30

70 parti diluant CP066
30 parti produs bicomponent (lac sau vopsea)

3. Pregătire substrat:


Matuiri suprafața cu hartie abraziva de granulație P1500 - 2000 sau pasla abraziva gri de preferință cu adăugarea de pastă de matuire
Se va degresa cu degresant antisiliconic.

CARACTERISTICI TEHNICE



Aplicare cu pistol : duza : 1.2 – 1.4 mm
Presiunea de aplicare : 3 - 4 bar pistol pneumatic
2 bar HVLP
Vascozitate : 11 – 12 s DIN Cup 4 mm

DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de umiditate (temp. 5-30°C).

TERMEN DE VALABILITATE



24 luni la 20°C in ambalaj nedesfacut