

**LAC MAT HS 2K**

**DESCRIERE**

Lac transparent mat 2k bicomponent conceput pentru repararea și finisarea vehiculelor. Se remarcă prin rezistența excelentă la zgârieturi și benzină, aplicarea ușoară, performanța bună la exterior și finisajul neted. Datorită formulării sale, poate fi amestecat cu lacul BESA GLASS HS "anti zgârieturi" pentru a atinge nivelul de luciu necesar.

**INTARITORI**

INTARITOR	TEMPERATURA
E-225 LENT	>30°C
E-224 STANDARD	20-30°C
E-202 RAPID	15-25°C

**PREGATIREA SUPRAFETEI**

Aplicati lacul peste stratul de vopsea bicomponenta ( pe baza de solvent sau apa ) la cel puțin 30 de minute dupa aplicarea vopselei. Cand urmeaza sa aplicati lacul peste un strat de vopsea pe baza de apa, este necesar sa asteptati pana la evaporarea completa a apei. Este foarte important ca suprafata sa fie curata deoarece nu se mai poate rectifica dupa aplicarea lacului. Se recomanda stergerea cu laveta cerata antistatica inainte de aplicarea lacului.

**INSTRUCTIUNI DE APLICARE**

Omogenizati perfect inainte de folosire.

Aplicati 2 straturi in cruce, lasand 5 – 10 min intre ele pentru a se evapora solventul.

Nota : Daca este necesar poate fi folosit intaritor E-225 ( lent ) si E-202 ( rapid ) in acelasi raport de amestecare dar nivelul de luciu poate fi modificat.

**APLICARE**



2:1 vol.  
100:50P



3 h



18-20 "  
FORD nr.4



URKISOL 8229/3700  
8-10%  
1.2 - 1.4 mm.  
2 -2.5 bar



40 - 50 microns  
2 straturi



10 - 15 min intre  
straturi



3 h 20°C  
20' IR Medium wave  
30' 60°C

Solventul trebuie lăsat să se evapore complet între straturi înainte de uscarea la cuptor pentru a obține un luciu final omogen.

**RAPORT DE AMESTECARE**

	100 g	250 g	500 g	1000 g
<b>LAC MAT BESA GLASS</b>	61.5	154	308	615
<b>INTARITOR</b>	29.5	74	148	295
<b>DILUANT (maxim)</b>	9	22	44	90

Prin amestecarea (în greutate) cu lacul BESA GLASS HS anti zgarieturi, se poate obține o gamă intermediară de luciu , utilizând intaritor în raport 2: 1.

Pentru a obține luciul prezentat în graficul următor, este foarte important să se omogenizeze toate produsele înainte de a le amesteca și grosimea recomandată ar trebui să fie cuprinsă între 40 și 50 μm. Grosimea sub sau peste acestea, sau utilizarea de întăritor, altul decât E -224, pot modifica aceste procente.

<b>BESAGLASS HS MAT</b>	90	85	80	70	60	40	20
<b>BESAGLASS HS ANTIZGARIETURI</b>	10	15	20	30	40	60	80
<b>LUCIU 60° - 60°</b>	20-30	30-40	50-60	70-80	80-85	85-90	95-100

Pentru a păstra efectul mat al lacului transparent, evitați să folosiți soluții de curățare abrazive. Lustruirea lacului nu este recomandată, deoarece ar crește luciul în raport cu restul vehiculului.

#### **INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ**

Folosiți echipament de protecție în timpul procedurii pentru a preveni iritarea tractului respirator, al ochilor și al mâinilor. Doar pentru uz profesional.

#### **DEPOZITARE**

A se păstra închis ermetic la loc răcoros și bine ventilat, evitând razele soarelui. Temperatura recomandată – între 5 și 30°C .

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației, în ambalajul original, nedeschis.

#### **COV**

Conținutul de COV este de maxim 840 g/l, în concordanță cu Directiva Europeană 2004/42/EC IIB(e)(840)<840 g/l.

Informațiile conținute în această fișă sunt bazate pe cunoștințele și cercetarea departamentului tehnic BESA, și se referă la sfaturi și informare asupra produsului, fiind responsabilitatea utilizatorului de a-și lua măsurile de protecție și securitate atunci când folosește acest produs. NUMAI PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ.

BERNARDO ECENARRO,S.A. is free for making any modification, in any moment, of the characteristics of the product. In this case, a new Technical Data Sheet will be edited. Responsibilities will not be accepted if they are due to the non observation of the conditions marked.

Cod Sinto 16070