

Descrierea produsului

Mipa Lac CC 12 este un lac transparent acrilic High-Solid (HS), conform cu normele VOC, destinat vopsirii parțiale sau integrale a autoturismelor și vehiculelor comerciale, oferind un finisaj deosebit de strălucitor și o întindere optimă atât pe baze solubile în solvent, cât și pe baze solubile în apă.

Datorită formulei sale speciale, Mipa Lac CC 12 garantează, în general, o fiabilitate sporită a procesului comparativ cu lacurile transparente HS standard.

Pe de o parte, se obține imediat după aplicare o întindere foarte uniformă. Acest lucru reduce eficient riscul defectelor de acoperire cauzate de suprafețe prea rugoase sau de scurgeri în cazul aplicării în straturi groase.

Pe de altă parte, Mipa Lac CC 12 este extrem de rezistent la formarea bulelor. Astfel, aplicarea pe suprafețe orizontale, precum acoperișuri, capote etc., se poate face fără probleme chiar și în straturi foarte groase. Acest avantaj se manifestă și la temperaturi ridicate de procesare, unde în mod normal există un risc crescut de formare a bulelor și de pierdere a luciului.

Mipa Lac CC 12 poate fi lustruit optim imediat după uscarea forțată și are o rezistență ridicată la toate condițiile climatice, precum și la agenți chimici și solicitări mecanice. Este de asemenea potrivit ca strat protector pentru culorile neon (culori fluorescente). Prezintă proprietăți excelente de uscare. Produsul este gata de utilizare fără diluant sau, dacă este necesar, cu o cantitate mică de diluant.


Putere de acoperire: 10 - 12 m²/l

Instrucțiuni



Culoare

incolor



Raport de amestecare

întăritor

Mipa Întăritor HS

În greutate (lac : întăritor)

--

în volum (lac : întăritor)

2 : 1



Întăritor

integrală

Mipa Întăritor HS25

Mipa Întăritor HS35

Vopsire parțială

Mipa Întăritor HS10



Pot life

1 h cu Mipa Întăritor HS10 la 20 °C

2,5 h cu Mipa Întăritor HS25 la 20 °C

2,5 h cu Mipa Întăritor HS35 la 20 °C




Diluant

Mipa Diluant rapid V 10

Mipa Diluant normal V 25

Mipa Diluant lent V 40



Vâscozitate

Gata de aplicare după adăugarea întăritorului

Pistol de pulverizare


19-22 s 4 mm DIN

Cu aer/Fără aer

Metoda de aplicare



Metoda de aplicare	Întăritor	presiune (bar)	duza (mm)	Nr. straturi	Diluant
Pistol de pulverizare (presiune ridicata)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1,5	0-5
HVLP (presiune mica)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1,5	0-5
- HVLP / duză internă presiune	--	0,7	--	--	--



Timp de evaporare

1-3 min între straturi

10 - 15 min înainte de a băga la cabină

Grosimea stratului uscat

50-60 µm



Timp de uscare

Temperature de aplicare	Uscare la praf	Uscare la atingere	Gata de asamblare	Şlefuire	Revopsire
20 °C	45 - 55 min	12 h	24 h	--	--
60 °C	--	30 min	2 h	--	--
Uscare IR unde scurte	--	8 min	--	--	--
Uscare IR unde medii	--	10 - 15 min	--	--	--

Notă

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

Reglementările privind COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/d): 420 g/l
Acest produs conține max. 420 g/l de COV.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instructiuni de folosire: **Aplicare optimă:** se aplică un strat subțire, uniform, de acoperire, urmat de un strat complet de pulverizare.