

CHIT POLIESTERIC URKI-LIGHT

DOMENIU DE APLICARE

Chitul URKI-LIGHT este un chit poliesteric de calitate inalta pentru umplerea fisurilor si crapaturilor din capotajele autoturismelor. Reteta chitului URKI-LIGHT este special conceputa pentru imbunatatirea proprietatilor ca :

- este un chit foarte usor cu aplicare usoara, foarte fin si fara pori
- randament ridicat
- putere de acoperire mare

Poate fi aplicat pe otel, aluminiu, tabla galvanizata si poliester armat cu fibra de sticla.

PROPRIETATI FIZICE

Densitate la 20°C (g/cc)	1.30 ± 0.05
Vascozitate la 20°C	Amestec tixotrop
% Continut solid (greutate /	88% ±2 % greutate
V.O.C. (g/l)	< 250 (gata de aplicat) (2004/42/CE) IIB (B)
Tipul produsului	poliester
Culoare	Bej 1455


PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafata pe care se va aplica chitul trebuie sa aiba indepartate urmele de rugina si sa fie foarte bine degresata. Pentru suprafetele din otel, tabla galvanizata sau poliester armat cu fibra de sticla este recomandata slefuirea inainte de aplicare.

Poate fi acoperit cu orice fel de produs atata timp cat s-a izolat cu filler acrilic BESA 2K sau filler EXPRES BESA.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Se aplica cu spaclu. Amestecul cu intaritorul se poate face pe spaclu, avand grija sa se omogenizeze perfect inainte de aplicare.



E-39



**durata viata
4-5 min.**



1000-3000my



30 sec.



5 sec.



**P-120
P-220**

CARACTERISTICI SUPRAFATA USCATA

Randament teoretic (m ² /l)	
Luciu 60°-60°	mat
Al doilea strat	1 - 2 h.

DEPOZITARE

A se pastra inchis ermetic la loc racoros si bine ventilat, evitand razele soarelui.

Temperatura recomandata - intre 5 si 30°C .

Termen de valabilitate: 1 an de la data fabricatiei, in ambalajul original, nedeschis.