

## FILLER PROFIX SUPREM 2K 4:1

### DESCRIERE PRODUS

FILLERUL PROFIX SUPREM 2K 4:1 este un FILER HS si este un grund de calitate superioară. Poate fi folosit prin tehnica ud pe ud. Oferă o acoperire perfecta pentru toate capotajele de mașină . Este ușor de șlefuit. Poate fi folosit pe foi de metal brute, suprafețe deja vopsite, zincate sau acoperite cu aluminiu. Timpul scurt de uscare îl face potrivit și pentru reparatii minore. Contine ingrediente anticorozive.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Repararea caroseriilor auto.

### PREGATIRE SUPRAFETE

Poate fi aplicat pe suprafețe după șlefuire și degresare cu degresant antisolonic. Este potrivit pentru tablă brută și acoperiri vechi de lac.

### RAPORT DE MIXARE



100+25+15-20  
30-40 pentru ud pe ud

	Raport de volum
FILLER EXPRES	100
INTARITOR	25
DILUANT acrilic	15-20 sau 30-40 pentru ud pe ud"

### VASCOZITATE

35-55 s DIN cupa 4 mm  
( ud pe ud 15- 19 s DIN cupa 4 mm)

### POT Life

60 min

---

**REGLARE PISTOL**

---



Doua straturi in mod normal  
Un strat plin pentru "ud pe ud"  
Duza: 1.7-1,9 mm  
Pentru tehnica ud pe ud se va folosi duza: 1.3 – 1.4 mm  
Presiune: 4 bar, iar pentru HVLP 2 bar

---

**TIMP USCARE**

---



*Uscare la 20°C, umiditate relativa 65%*      Uscare pt.slefuire dupa 3-4 ore  
*Uscare la 60°C, , umiditate relativa 65%*      Uscare pt.slefuire dupa 30 min  
*Uscare cu lampa cu infrarosu:*      aprox 30 min.

---

**RANDAMENT**

---



Timp de evaporare intre straturi < 5 minute  
Acoperire aprox. 7- 8 m<sup>2</sup>/l  
Grosimea stratului: 100 – 120 μm

---

**SLEFUIRE**

---

Slefuire umeda cu hartie abraziva de granulatie P600-P1000  
Slefuire uscata cu hartie abraziva de granulatie : P400-P500.

---

**VOC AMESTEC**

---

2004/ 42/ WE/ IIB(c)(540)441 g/L

---

**CARACTERISTICI TEHNICE**

---

Culoare : gri

---

**TERMEN DE VALABILITATE**

---

Pt. filler: 24 luni in ambalaj nedesfacut  
Pt. intaritor: 9 luni in ambalaj nedesfacut