

# CHIT FIBRE VERDE

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Chitul AMX fibre verde este un chit poliesteric bicomponent pentru umplerea cavitatilor:

- Se aplica usor.
- Se usuca rapid.
- Usor de slefuit
- Confera suprafetelor rezistenta si elasticitate.

## APLICAȚII

Se foloseste pe suprafetele metalice, din lemn, din poliester si pe barele de plastic ( exceptand PE).

## PREGĂTIREA SUPRAFETEI



Curățați suprafața folosind o laveta moale si diluant. Asigurați-vă că suprafața este mai întâi ștersă și apoi uscată la aer.



Asigurați-vă că purtați întotdeauna protecție pentru față și spațiul este bine ventilat

## MOD DE UTILIZARE



100:3 raport de amestecare cu intaritor  
Pot life:4 min / 23°C (73°F)



A se depozita intr-un loc racoros



Se aplica  
Filler acrilic peste



Aplicati cu spaclu inainte sa se intareasca  
Pot life:4 min / 23°C (73°F)



Purtați întotdeauna echipament de protecție



Timp uscare  
20-30 min/23°C (73° F)



Urmați instrucțiunile de aplicare din această FT.



5 - 8 min  
Distanta lampii  
60-70 cm



P 80 – P 120

**Punct de aprindere:**  
31°C / 88°F

**Densitate:**  
1.81 g/cm<sup>3</sup>

**Conținut solid (Fără diluant):** 86% Greutate

**VOC (2004/42/EC)**  
Continut maxim VOC in aceasta categorie este 250 g/L. Continut VOC gata de utilizare este 248 g/L. 2004/42/IIB(e)(250)248


**Curatarea echipamentului:** Curatati dupa utilizare cu diluant

### Oservatii:

- Poate fi aplicat numai in amestec cu intaritorul BPO. Se amesteca bine. Nu adaugati mai mult de 3% pentru ca provoaca patarea stratului final de vopsea.
- Nu aplicati pe grund reactiv, filler 1k, vopsea veche moale.
- Nu aplicati la temperaturi de sub 5°C (41°F).
- Slefuirea uscata este intotdeauna recomandata.
- Daca suprafata este uda, uscati in cabina de vopsit inainte de aplicarea urmatorului strat.

**DEPOZITARE SI AMBALARE**

---



Se depozitează în ambalajul original, în depozite răcoroase și bine ventilate, ferit de intemperii de acțiunea razelor soarelui și îngheț, la temperaturi cuprinse între 5 -25°C și utilizați-l în următoarele 12 luni pentru cele mai bune rezultate.

**TERMEN DE VALABILITATE**

---



18 luni

Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației, în ambalajul nedesfacut.