

Intended use

Mipa 2K-UHS-Klarlack este un lac transparent acrilic bicomponent, rezistent la zgârieturi, bazat pe tehnologia Reflow. Datorită rezistenței sale ridicate la micro-zgârieturi (cauzate, de exemplu, de spălătorile auto) și la substanțe chimice. Mipa 2K-UHS-Klarlack este deosebit de potrivit pentru vopsiri parțiale sau complete de înaltă calitate ale autoturismelor, motocicletelor și vehiculelor comerciale.

Mipa 2K-UHS-Klarlack este foarte ușor de aplicat și asigură o absorbție optimă a ceții de pulverizare în timpul aplicării pe suprafețe mari sau la temperaturi ridicate. Conform cu reglementările VOC.


Putere de acoperire: 6,0 - 8,0 m²/l

Instrucțiuni de utilizare: _____



Culoare

incolor



Raport de amestecare

Întăritor

Mipa 2K-UHS-Härter

În greutate (lac : întăritor)

--

În volum (lac : întăritor)

2 : 1



Întăritor

integrală

Mipa 2K-UHS 25

Vopsire parțială

Mipa 2K-UHS 10



Pot life


1 h cu Mipa 2K-UHS 10 la 20 °C

4 h cu Mipa 2K-UHS 25 la 20 °C



Diluant

--



Vâscozitate

Gata de aplicare după adăugarea întăritorului

Pistol de pulverizare

18 - 21 s 4 mm DIN

Cu aer/Fără aer

--



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Întăritor

presiune (bar)

duza (mm)

Nr. straturi

Diluant

Pistol de pulverizare (presiune ridicată) --

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1 - 2

--

HVLP (presiune mică)

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1 - 2

--

HVLP / duză internă


--

0,7

--

--

--



Timp de evaporare

5 - 10 min între straturi

10 - 15 min înainte de a băga la cabină

Grosimea stratului uscat

40 - 50 µm



Timp de uscare

Temperatura de aplicare	Uscare la praf	Uscare la atingere	Gata de asamblare	Şlefuire	Revopsire
20 °C	20 - 25 min	4 - 6 h	16 h	--	--
60 °C	--	25 - 30 min	1 h	--	--
Uscare IR unde scurte	--	8 min	--	--	--
Uscare IR unde medii	--	10 - 15 min	--	--	--

Notă

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

Reglementările privind COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/e): 840 g/l
Acest produs conține max. 530 g/l de COV.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instrucțiuni de folosire: