

Descrierea produsului

Mipa Lac CC 14 este un lac transparent acrilic High-Solid (HS) tixotrop, conform cu normele VOC, destinat vopsirii parțiale sau integrale a autoturismelor și vehiculelor comerciale. Acesta oferă o stabilitate verticală deosebit de ridicată și rezistență la fierbere atunci când este aplicat în straturi groase. Mipa Lac CC 14 asigură un finisaj strălucitor și o întindere optimă pe baze solubile în solvent sau în apă. Datorită formulei sale speciale, garantează, în general, o fiabilitate sporită a procesului comparativ cu lacurile transparente HS standard.

Pe de o parte, oferă o stabilitate verticală foarte ridicată chiar și la temperaturi mari de procesare. Acest lucru reduce eficient riscul defectelor de acoperire cauzate de scurgeri atunci când este aplicat în straturi groase.

Pe de altă parte, Mipa Lac CC 14 este extrem de rezistent la fenomenul de fierbere. Astfel, aplicarea pe suprafețe orizontale, precum acoperișuri, capote etc., se poate realiza fără probleme chiar și în straturi foarte groase. Acest avantaj se manifestă și la temperaturi ridicate de procesare, unde în mod normal există un risc crescut de fierbere și de scurgeri. Mipa Lac CC 14 poate fi lustruit optim imediat după uscarea forțată și are o rezistență ridicată la toate condițiile climatice, precum și la agenți chimici și solicitări mecanice. Produsul este gata de utilizare după amestecarea cu întăritorul


Putere de acoperire: 10 - 12 m²/l

Instrucțiuni



Culoare

incolor



Raport de amestecare

întăritor

Mipa Întăritor HS

În greutate (lac : întăritor)

--

în volum (lac : întăritor)

2 : 1



Întăritor

integrală

Mipa Întăritor HS25

Mipa Întăritor HS35

Vopsire parțială

Mipa Întăritor HS10



Pot life

50 min cu Mipa Întăritor HS10 la 20 °C

70-90 min cu Mipa Întăritor HS25 la 20 °C

70-90 min cu Mipa Întăritor HS35 la 20 °C




Diluant

Mipa Diluant rapid V 10

Mipa Diluant normal V 25

Mipa Diluant lent V 40



Vâscozitate

Gata de aplicare după adăugarea întăritorului

Pistol de pulverizare

20-24 s 4 mm DIN

Cu aer/Fără aer



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Întăritor

presiune (bar)

duza (mm)

Nr. straturi

Diluant

Pistol de pulverizare (presiune ridicată) --

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1,5

0-5

HVLP (presiune mică)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1,5

0-5


- HVLP / duză internă presiune

--

0,7

--

--



Timp de evaporare

1-3 min între straturi

10 - 15 min înainte de a băga la cabină

Grosimea stratului uscat

50-60 µm



Timp de uscare

Temperature de aplicare	Uscare la praf	Uscare la atingere	Gata de asamblare	Şlefuire	Revopsire
20 °C	15 - 25 min	6-7 h	24 h	--	--
60 °C	--	30 min	2 h	--	--
Uscare IR unde scurte	--	8 min	--	--	--
Uscare IR unde medii	--	10 - 15 min	--	--	--

Notă

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

Reglementările privind COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/d): 420 g/l
Acest produs conține max. 420 g/l de COV.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instrucțiuni de folosire: **Aplicare optimă:** se aplică un strat subțire, uniform, de acoperire, urmat de un strat complet de pulverizare.