

Descriere

Acest chit poliuretanic 2K aplicabil „ud pe ud” poate fi acoperit rapid și oferă aderență universală: se poate aplica direct pe oțel, fier, aluminiu și substraturi galvanizate, precum și pe materialele plastice uzuale din industria auto (de ex. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PUR, PVC, GRP).

Vă rugăm să respectați instrucțiunile detaliate de pretratare în acest scop, prezentate în secțiunea **Instrucțiuni de procesare / Substraturi din plastic** de la pagina 3.

De asemenea, este posibilă acoperirea straturilor e-coat intacte și aderente fără șlefuire prealabilă.

Poate fi acoperit fără șlefuire intermediară timp de până la 5 zile.

Poate fi acoperit după un timp de uscare de numai 15 minute la 20°C, fără pierdere de luciu, oferind în același timp o absorbție excelentă a pulverizărilor reziduale.


Produs conceput special pentru recondiționarea automobilelor.

Este, de asemenea, potrivit pentru sectorul vehiculelor comerciale și al industriei — pentru caroserii de dube, porți de platformă, cabine, utilaje etc.

Putere de acoperire: 14,0 - 15,0 m²/l

Instrucțiuni de utilizare**Culoare**

Gri 7011

**Raport de amestecare****Hardener**

Întăritor Mipa 2K H 5 / H 10

în greutate (filler : întăritor)

--

în volum (filler : întăritor)

5 : 1

Întăritor Mipa 2K-MS MS 10

--

5 : 1

Întăritor Mipa 2K-MS MS 10

--

5 : 1

**Întăritor****Pt. integrale**

-

pt vopsiri parțiale

Întăritor Mipa 2K H10, Întăritor Mipa 2K MS 10 – pentru temperaturi mai ridicate sau pentru suprafețe mari de autoturisme

-

Întăritor Mipa 2K MS 25

**Pot life**

2 h la 20 °C

**Diluant**

25-30 % MIPA DILUANT ACRILIC normal 2K V 25

**Vâscozitate**

16-18s

4 mm DIN


Cu aer/Fără aer

--



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare	Întăritor	presiune (bar)	duza (mm)	Nr. straturi	diluant
Pistol de pulverizare	--	1,6 - 2	1,3 - 1,5	1	25-30
HVLP	--	1,6 - 2	1,3 - 1,5	1	25-30
HVLP / duză internă	--	0,7	--	--	--



Timp de evaporare

Grosimea stratului uscat

20-30 µm



Timp de uscare

Temperatura de aplicare	Uscare la praf	Uscare la atingere	Gata de asamblare	şlefuire	revopsire
20 °C	--	--	--	-	15-20 min
-	--	--	--	-	20-30 min cu MS25

Notă

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

Reglementări VOC : Valoarea limită a UE pentru acest produs (categoria B/c): 540 g/l.

Acest produs conține maximum 540 g/l de COV (compuși organici volatili).

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.