

Descriere

Mipa Plastic Grundierfiller este un grund pentru plastic cu uscare rapidă, cu proprietăți bune de umplere, care poate fi aplicat pe materialele plastice utilizate în mod obișnuit în industria auto (de ex. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP).

Datorită formulării sale speciale, **Mipa Plastic Grundierfiller** poate fi aplicat și pe substraturi plastice dificile, cum ar fi PP, fără pretratare suplimentară. Procese complexe precum tratarea cu flacără sau prelucrarea cu plasmă devin inutile în multe cazuri.

Se poate revopsi cu straturi finale **1K și 2K**.


Putere de acoperire: 5,0 - 7,0 m²/l

Instrucțiuni de utilizare



Culoare

gri



Raport de amestecare

Întăritor

în greutate

în volum

--

--

--



Întăritor

Pt. integrale

pt. vopsiri parțiale

--

--




Pot life

--



Diluant

aprox. 100 % diluant universal



Vâscozitate

Pistol pulverizare

cu aer/fără aer

18 - 22 s 4 mm DIN

--



Mod de aplicare

Mod de aplicare

Întăritor

presiune
(bar)

duza (mm)

nr.
straturi

diluant

Pistol pulverizare
(Inalta presiune)


--

1,6 - 2

1,2 - 1,3

1 - 3

100%



Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

15 - 40 μm

**Timp uscare
temperatura
obiectului**

20 °C

La praf

5 min

**La atin-
gere**

10 - 15 min

**Gata de
asamblare**

--

Șlefuire

--

Revopsire

15 - 20 min

Notă**Depozitare:** cel puțin 3 ani în ambalajul original nedesfăcut**Reglementări COV :** --**Condiții de procesare:** De la +10 °C și până la 80 % umiditate relativă a aerului. Asigurați o ventilație adecvată a aerului.

Instrucțiuni de procesare: Înainte de aplicare, încălziți obiectul care urmează a fi vopsit timp de 60 de minute la 60 °C. Degresați temeinic suprafața cu o lavetă de degresare antistatică sau degresant antisiliconic. Șlefuiți burete super fine folosind o lavetă de degresare antistatică sau degresant antisiliconic. Curățați din nou cu o lavetă de degresare antistatică sau degresant antisiliconic. Lăsați piesele să se usuce complet.

ATENȚIE: Agenții de demulare trebuie îndepărtați complet!

După pregătirea menționată mai sus, recomandăm efectuarea unui test de umezire cu apă. Dacă apa se scurge rapid de pe suprafață, repetați pretratarea. Din cauza varietății mari de materiale plastice și amestecuri disponibile pe piață, recomandăm testarea prealabilă pe substratul plastic original.

Deoarece materialele plastice PP pot prezenta probleme de aderență din cauza numeroaselor tipuri și amestecuri existente pe piață, recomandăm testarea produsului în prealabil pe substraturi originale din PP și în condiții reale de vopsire.