

Descriere

Mipa Sigilant rugină transformă umiditatea din straturile de rugină în dioxid de carbon și astfel elimină sursa oxidării. Substratul este întărit și sigilat.

Rugina desprinsă trebuie îndepărtată prin **șlefuire grosieră**. **Mipa Sigilant rugină** are o **capacitate excelentă de penetrare**, inclusiv în straturi groase de rugină, și **oprește de asemenea coroziunea zincului**.

La scurt timp după aplicare, straturile de rugină sunt deja sigilate și pot fi **acoperite ulterior cu grund 1K sau 2K sau cu chit**.

Asigură **aderență pe fier, oțel, aluminiu și zinc**.


Putere de acoperire: 15,0 - 20,0 m²/l

Instrucțiuni de utilizare:



Culoare

incolor



Raport de amestecare

Întăritor

În greutate

în volum

--

--

--



Întăritor

integrale

piese

--

--




Pot life

--



Diluant

--



Vâscozitate

Aplicare nediluat. La aplicarea cu pistolul de pulverizare, adăugați 5–10 % diluant produse acrilice.

Pistol de pulverizare

Cu aer/Fără aer

12 - 14 s 4 mm DIN

--



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Întăritor

presiune
(bar)

duza (mm)

Nr.
straturi

Diluant
(%)

Pistol de pulverizare
(presiune ridicată)

2 - 2,5

1,2 - 1,3 pressure)

1 - 2

5 - 10

HVLP (presiune mică) --

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1 - 2

5 - 10


HVLP / duză internă --

0,7

--

--

--



Timpe de evaporare

5 - 8 min între straturi

10 - 15 min înainte de cabină

Grosimea stratului uscat

--



Timp de uscare

**Temperatura
De aplicare**

La praf

**La atin-
gere**

**Gata de
asamblare**

Șlefuire

revopsire

20 °C

10 - 15 min

--

--

--

30 - 60 min

Notă

Depozitare: Cel puțin 1 an în recipientul original nedesfăcut.

Reglementările COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/c): 840 g/l
Acest produs conține max. 756 g/l de COV.

Condiții de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +100C. Umiditatea maximă a aerului: 80%

Instrucțiuni de folosire: Aplicați Mipa Sigilant rugina cu pensula pe substrat. Înainte de aplicare, îndepărtați rugina desprinsă, uleiul, grăsimea și murdăria, precum și coroziunea de sub stratul de acoperire. Mipa Sigilant rugina reacționează cu umiditatea. Închideți recipientul imediat după utilizare. Cantitățile mai mici trebuie scoase mai întâi din recipient și apoi aplicate.